
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
54550—
2011

КАУЧУКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ

**Определение массовой доли экстрагируемых
веществ**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП «ВНИЦСМВ») на основе аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4, выполненного Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский институт синтетического каучука» (ФГУП «НИИСК»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 160 «Продукция нефтехимического комплекса»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2011 г. № 634-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к стандарту ASTM D 5774—2009 «Стандартные методы испытания каучуков. Химический анализ экстрагируемых веществ» (ASTM D 5774—2009 «Standard test methods for rubber — Chemical analysis of extractables»). При этом дополнительные слова, фразы, ссылки, примечания, включенные в текст стандарта для учета потребностей национальной экономики Российской Федерации и/или особенностей российской национальной стандартизации, выделены курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (пункт 3.5).

Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам и стандарту ASTM, использованным в качестве ссылочных в примененном стандарте, приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Реактивы	2
4 Сущность определения суммарной массовой доли экстрагируемых веществ.	2
5 Назначение метода	2
6 Аппаратура	2
7 Реактивы	2
8 Подготовка пробы	3
9 Проведение испытания.	3
10 Вычисления	4
11 Прецизионность и систематическая погрешность	4
12 Сущность определения массовой доли органических кислот (метод В)	5
13 Назначение метода	5
14 Аппаратура	6
15 Реактивы	6
16 Подготовка пробы	6
17 Проведение испытания	6
18 Вычисления	8
19 Прецизионность и систематическая погрешность	9
20 Сущность определения массовой доли мыл (метод С)	10
21 Применение метода	10
22 Реактивы	10
23 Подготовка пробы	10
24 Проведение испытания	10
25 Вычисления	11
26 Прецизионность и систематическая погрешность.	11
27 Сущность определения массовой доли масла (метод Д, способ А)	12
28 Назначение метода	12
29 Аппаратура	12
30 Реактивы	12
31 Подготовка пробы	13
32 Проведение испытаний	13
33 Вычисления	13
34 Прецизионность	13
35 Сущность определения массовой доли масла (метод Д, способ В — экспресс-метод)	13
36 Применение метода	14
37 Аппаратура	14
38 Реактивы	14
39 Подготовка пробы	14
40 Проведение испытания	14
41 Вычисления	14
42 Прецизионность	14
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам и стандарту ASTM, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте	15
Библиография	16

КАУЧУКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ

Определение массовой доли экстрагируемых веществ

Synthetic rubbers. Determination of the mass fraction of extractables

Дата введения — 2013—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы (А, В, С, Д) определения массовой доли веществ, экстрагируемых из бутадиен-стирольных каучуков (SBR).

Некоторые методы также можно использовать для анализа других синтетических каучуков.

Настоящий стандарт устанавливает методы определения суммарной массовой доли экстрагируемых веществ, массовой доли органических кислот, мыл, масел.

Причина — Номенклатура показателей, используемая в настоящем стандарте, соответствует [1].

Настоящий стандарт не преследует цели отразить все проблемы безопасности, связанные с его использованием. На пользователях настоящего стандарта лежит ответственность по установлению до начала его использования соответствующих правил безопасности и охраны здоровья, а также по определению применимости нормативных ограничений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 5725-1—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения

ГОСТ Р 53228—2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ Р 54554—2011 Смеси резиновые стандартные. Материалы, оборудование, методы смешения и приготовления вулканизированных пластин

ГОСТ 745—2003 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия

ГОСТ 1770—74 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная.

Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2603—79 Реактивы. Ацетон. Технические условия

ГОСТ 3118—77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4328—77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 5789—78 Реактивы. Толуол. Технические условия

ГОСТ 18300—87 Спирт этиловый ректифицированный технический. Технические условия

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27109—86 Каучуки синтетические. Методы отбора и подготовки проб

ГОСТ 29169—91 (ИСО 648—77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29251—91 (ИСО 385-1—84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюretki. Часть 1.

Общие требования

Причина — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года.

да, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Реактивы

Чистота реактивов

Для испытаний используют реактивы, имеющие степень чистоты не ниже ч. д. а. Если нет других указаний, реактивы должны соответствовать [2].

4 Сущность определения суммарной массовой доли экстрагируемых веществ (метод А)

Тонкие узкие полоски высушенного каучука трижды экстрагируют порциями по 100 см³ горячего растворителя в течение 10, 20, 40 мин соответственно. Затем каучук экстрагируют в течение 5 мин 100 см³ горячего ацетона для удаления из него растворителя и облегчения высушивания и сушат до постоянной массы. Разность между массами каучука, взятого для анализа, и проэкстрагированного каучука представляет собой общую массовую долю экстрагируемых веществ.

5 Назначение метода

Настоящий метод предназначен для определения суммарной массовой доли экстрагируемых веществ в каучуке. Метод дает суммарное число смоляных и жирных кислот, мыл, экстрагируемых масел, смол, препятствующих пенообразованию, антиоксидантов и других не связанных с полимерной цепью органических составляющих, которые экстрагируются выбранным растворителем.

Массовую долю каучуковых углеводородов можно определить вычитанием из 100 общего числа экстрагируемых веществ, общей золы, летучих соединений и технического углерода (для маточных смесей, содержащих технический углерод).

6 Аппаратура

6.1 Широкогорлая колба вместимостью 400—500 см³.

6.2 Нагревательная плитка и обратный холодильник.

Допускается использовать электрическую плитку или песочную или водянную баню.

6.3 Фильтровальная бумага и проволочная металлическая сетка.

6.4 Тарелочка для взвешивания или часовое стекло.

Допускается использовать тарелочки из алюминиевой фольги по ГОСТ 745 размером 100 × 75 × 8 мм.

6.5 Вакуумный сушильный шкаф (термостат), обеспечивающий температуру 105 °С и давление не более 3,0 кПа.

Допускается использовать сушильный шкаф с естественной циркуляцией воздуха и автоматической регулировкой температуры, равной (100 ± 3) °С.

6.6 Эксикатор 2-140 или 2-190, или 2-250 по ГОСТ 25336.

6.7 Вальцы в соответствии с ГОСТ Р 54554. Допускается применение вальцов по ГОСТ 27109.

6.8 Весы неавтоматического действия высокого класса точности по ГОСТ Р 53228.

6.9 Шкаф с принудительной циркуляцией.

7 Реактивы

7.1 Растворители

7.1.1 Азеотропная смесь этанола и толуола (ETA)

Для получения ETA смешивают 70 объемных долей этилового спирта (по ГОСТ 18300) и 30 объемных долей толуола. Кипятят смесь в колбе с обратным холодильником в течение 4 ч над оксидом

кальция, затем перегоняют. Удаляют первую и последнюю порции дистиллята и собирают фракцию с интервалом кипения не более 1 °С. Перегонку можно не проводить при применении абсолютированного пищевого этилового спирта или безводного денатурированного спирта, пропущенного через молекулярное сито ЗА.

7.1.2 Водная смесь изопропанола и толуола (Н-ІТМ)

Смешивают 75 объемных долей безводного изопропанола с 25 объемными долями толуола (по ГОСТ 5789), после чего к 92 объемным долям полученного раствора добавляют восемь объемных долей воды.

7.1.3 Ацетон

Допускается применять ацетон по ГОСТ 2603.

8 Подготовка пробы

8.1 Пробу сушат в соответствии с 8.2 или 8.3.

8.2 Взвешивают не менее 450 г каучука с точностью до 0,1 г.

Пропускают несколько раз каучук на лабораторных вальцах при температуре поверхности валков (100 ± 5) °С и зазоре между валками ($0,25 \pm 0,05$) мм, установленным с помощью свинцовой полоски. Вальцевание проводят, не допуская обволакивания валков и избегая потерь каучука. Через 4 мин взвешивают каучук с точностью до 0,1 г. Вальцовывают каучук в течение еще двух минут и повторно взвешивают. Если разность между этими взвешиваниями не превышает 0,1 г, вычисляют массовую долю летучих веществ. В противном случае продолжают двухминутные периоды вальцевания каучука до достижения постоянной массы (в пределах 0,1 г).

8.3 Вальцовывают не менее 250 г каучука на лабораторных вальцах с зазором между валками ($0,25 \pm 0,05$) мм, определяемым по свинцовой полоске, и температуре поверхности валков не выше 32 °С. Взвешивают пластины каучука с точностью до 0,1 г и помещают ее в сушильный шкаф с принудительной циркуляцией воздуха, нагретый до температуры (100 ± 5) °С, расположив ее таким образом, чтобы обе стороны пластины обдувались воздухом.

Каучук выдерживают в сушильном шкафу до достижения постоянной массы (в пределах 0,1 г). Обычно для высушивания каучука до массовой доли влаги не более 0,1 % достаточно 1 ч.

8.4 Вальцовывают высушенный каучук до толщины не более 0,5 мм. Нарезают примерно 6 г высушенного вальцованного каучука на полоски шириной не более 10 мм и длиной не более 50 мм.

П р и м е ч а н и е — Для обеспечения полного экстрагирования толщина пластины не должна превышать указанного максимума.

Для обеспечения полноты экстракции каучуков, которые при экстракции имеют тенденцию к слипанию (каучуки с низкой вязкостью и каучуки, сконгелированные квасцами), а также для каучуков, содержащих трудно экстрагируемые иным способом или медленно экстрагируемые вещества, высушенные пластины для экстракции можно готовить с использованием следующих методов:

- метод а)

Используют лабораторный пресс с плоскими нагреваемыми плитами, впрессовывают 1,5—1,7 г каучука во взвешенное круглое сито диаметром 89—94 мм с сеткой либо из нержавеющей стали размером отверстий примерно 0,177 мм, либо из полиэфирной сетчатой ткани, предварительно проэкстрагированной тем же растворителем, который используют для экстракции проб.

Удаляют избыток каучука, выходящий за края сита. Точно взвешивают сито с каучуком. После проведения испытания сито из нержавеющей стали может быть очищено сжиганием каучука в муфельной печи, после чего может быть использовано повторно;

- метод б)

Нарезают 5—6 г листованного каучука на квадраты размером 38 × 38 мм, затем взвешивают, поместив между двумя квадратными кусками полипропиленового сита размером 50 × 50 мм, предварительно экстрагированного в используемом растворителе.

9 Проведение испытания

9.1 Точно взвешивают 6 г полосок высушенного каучука.

9.2 В колбу для экстрагирования наливают 100 см³ выбранного растворителя (ETA или Н-ІТМ), после чего в колбу помещают отдельно каждую полоску взвешенного каучука, взбалтывая каждый раз содержимое колбы для равномерного смачивания растворителем каждой полоски во избежание их

ГОСТ Р 54550—2011

слипания. Для предотвращения прилипания каучука к колбе на дно колбы помещают фильтровальную бумагу, можно также поместить на нагревательную плитку под колбу проволочную сетку. При определении только суммарного количества экстрагируемых веществ можно также проводить подготовку образца в соответствии с методом, описанным в 8.4.

9.3 Кипятят содержимое колбы с обратным холодильником на плитке не менее 10 мин (максимальное время кипячения 1 ч). Сливают растворитель, промывают каучук 20 см³ свежего растворителя, сливая промывной раствор, добавляют в колбу 100 см³ свежего растворителя.

Время кипячения — в соответствии с указаниями изготовителя каучука.

9.4 Кипятят содержимое колбы с обратным холодильником на плитке не менее 20 мин (максимальное время кипячения 1 ч). Снова сливают растворитель, промывают каучук 20 см³ свежего растворителя, сливая промывной раствор, добавляют в колбу 100 см³ свежего растворителя.

Время кипячения — в соответствии с указаниями изготовителя каучука.

9.5 Кипятят содержимое колбы с обратным холодильником на плитке не менее 40 мин (максимальное время кипячения 1 ч). Снова сливают растворитель и добавляют в колбу 100 см³ ацетона.

Время кипячения — в соответствии с указаниями изготовителя каучука.

6,0 г образца каучука, нарезанного на кусочки размером 2 × 2 × 2 мм, взвешивают до четвертого десятичного знака и помещают в экстракционную колбу, содержащую 100 см³ выбранного растворителя (см. раздел 7). Присоединяют колбу к обратному холодильнику и кипятят в течение 10 мин (максимальное время кипячения 1 ч). Сливают растворитель, промывают каучук 20 см³ свежего растворителя, сливая промывной раствор.

В колбу для экстрагирования наливают 100 см³ свежего растворителя и снова кипятят содержимое колбы с обратным холодильником в течение 20 мин (максимальное время кипячения 1 ч). Снова сливают растворитель, промывают каучук 20 см³ свежего растворителя, сливая промывной раствор. В колбу для экстрагирования наливают 100 см³ свежего растворителя и снова кипятят содержимое колбы с обратным холодильником в течение 40 мин (максимальное время кипячения 1 ч). Снова сливают растворитель и добавляют в колбу 100 см³ ацетона.

9.6 Снова кипятят содержимое колбы с обратным холодильником в течение 5 мин для удаления из каучука растворителя, использованного для экстракции. Сливают ацетоновый раствор.

9.7 Проэкстрагированный каучук переносят в предварительно взвешенную тарелочку для взвешивания. Помещают ее в вакуумный сушильный шкаф и сушат в течение 1 ч при температуре (105 ± 3) °С и давлении не более 3,0 кПа. Высушенный каучук повторно взвешивают.

Допускается проэкстрагированный каучук количественно переносить из колбы на тарелочку из алюминиевой фольги, предварительно высушеннную до постоянной массы при температуре (100 ± 3) °С и взвешенную с погрешностью не более 0,0002 г. Тарелочку с каучуком помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре (100 ± 3) °С в течение времени, установленного изготовителем каучука. Перед взвешиванием тарелочку с каучуком охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры.

10 Вычисления

Суммарную массовую долю экстрагируемых веществ X , %, вычисляют по формуле

$$X = \frac{(A - B)100}{A}, \quad (1)$$

где A — масса пробы каучука, взятая на экстрагирование, г;

B — масса пробы каучука после экстрагирования и сушки, г.

11 Прецизионность и систематическая погрешность

11.1 Результаты по прецизионности данных методов испытаний были определены на основе данных программы межлабораторных испытаний, которая осуществлялась до принятия [3] в качестве стандартного руководства по оценке точности методов испытаний, и поэтому данная программа выполнялась не в соответствии с основными рекомендациями, изложенными в [3]. В настоящем разделе результаты, полученные на основе вышеуказанной программы, были приведены в соответствие с [3]. Термины и другие детали статистического расчета приведены в [3].

П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте используется терминология в области точности, соответствующая ГОСТ Р ИСО 5725-1.

11.2 Сведения, приведенные в настоящем разделе, дают оценку точности метода испытания на образцах, использованных в конкретной программе межлабораторных испытаний, описанной в 11.3. Параметры точности не следует использовать для проведения приемочных или браковочных испытаний каучуков без документов, подтверждающих их применимость к данным материалам, и без протоколов испытаний этих материалов данным методом.

11.3 Прецизионность типа 1 основана на программе, использующей три каучука, которые были испытаны в восьми лабораториях в каждый из двух дней. Результатом испытания является среднеарифметическое двух определений. Данные по прецизионности представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Прецизионность типа 1 для определения суммарной массовой доли экстрагируемых веществ

Номер образца	Среднее значение, %	Внутрилабораторная повторяемость			Межлабораторная воспроизводимость		
		S_r	r	(r)	S_R	R	(R)
6	30,05	0,112	0,317	1,05	0,137	0,39	1,29
5	32,45	0,082	0,232	0,72	0,458	1,30	4,01
3	39,73	0,132	0,374	0,94	0,289	0,82	2,06
Усредненное среднее значение	34,08	0,111	0,314	0,92	0,322	0,91	2,29

П р и м е ч а н и е — Использованы следующие обозначения:
 S_r — стандартное отклонение повторяемости в единицах измерения;
 r — повторяемость (предел повторяемости) в единицах измерения;
(r) — повторяемость (предел повторяемости) в процентах относительных;
 S_R — стандартное отклонение воспроизводимости в единицах измерения;
 R — воспроизводимость (предел воспроизводимости) в единицах измерения;
(R) — воспроизводимость (предел воспроизводимости) в процентах относительных.

11.4 Систематическая погрешность представляет собой разность между средним значением результата испытания и эталонным (или истинным) значением определяемого параметра. Для настоящего метода испытания не существует эталонных значений, поэтому систематическая погрешность не может быть оценена.

12 Сущность определения массовой доли органических кислот (метод В)

Готовят тонкие длинные полоски высушенного каучука по 8.1 и 8.4, точно взвешивают около 6 г полосок. Полоски каучука дважды экстрагируют горячим экстрагирующем растворителем. Экстракт и растворитель после ополаскивания сливают в мерную колбу вместимостью 250 см³ и доливают до метки свежим растворителем. Отбирают 100 см³ экстракта и титруют до первого изменения цвета 0,1 М раствором NaOH, используя выбранный индикатор. Результаты титрования и массу образца используют для расчета массовой доли органических кислот.

13 Назначение метода

Настоящий метод предназначен для определения органических кислот, остающихся в синтетических каучуках. Существуют два метода испытания: В — для полимеров, скоагулированных квасцами, и А — для всех других полимеров. Хотя эти методы были разработаны для бутадиен-стирольных каучуков эмульсионной полимеризации, их можно использовать и для других каучуков эмульсионной полимеризации. Наличие органической кислоты в каучуке может оказывать влияние на скорость вулканизации наполненной смеси.

14 Аппаратура

Обычное лабораторное оборудование

Весы неавтоматического действия высокого класса точности по ГОСТ Р 53228.

Колба П-1-250-29/32 ТС по ГОСТ 25336.

Прибор для экстрагирования — колба К-1-100(250)-29/32 ТС по ГОСТ 25336 с воздушным холодильником, длина трубы (1000—1200) мм, диаметр (10—12) мм.

Колба Кн-2-250 ТС по ГОСТ 25336.

Бюretка 1-2-2-1-0,01; 1-2-2-5-0,02 по ГОСТ 29251.

Цилиндр 1-100-2, 1-1000-2 по ГОСТ 1770.

Пипетка 2-2-100 по ГОСТ 29169.

Баня песчаная любого типа.

15 Реактивы

15.1 Растворители

15.1.1 Азеотропная смесь этанола и толуола (ЕТА) по 7.1.1.

Не применяют для испытания каучуков, скоагулированных квасцами.

15.1.2 Водная смесь изопропанола и толуола (Н-ИТМ) по 7.1.2 альтернативный водный растворитель для экстракции. Указанный растворитель применяют для всех каучуков и преимущественно для каучуков, скоагулированных квасцами.

15.2 Растворы индикатора

15.2.1 Мета-крезол пурпурный раствор индикатора (0,1 %-ный водный или спиртовой раствор)

Нейтрализуют каждые 0,1 г индикатора в 26,2 см³ раствора гидроксида натрия концентрации $c(\text{NaOH}) = 0,01 \text{ моль/дм}^3$ перед доведением объема до заданного.

Раствор индикатора хранят в темной бутылке, вдали от источников флуоресцентного излучения, которое может вызвать порчу раствора.

15.2.2 Тимоловый синий раствор индикатора (0,2 %-ный)

Растворяют 0,06 г индикатора в 6,45 см³ раствора гидроксида натрия концентрации $c(\text{NaOH}) = 0,02 \text{ моль/дм}^3$ и разбавляют дистиллированной водой до объема 50 см³ (рекомендуется для использования с растворителем Н-ИТМ).

15.3 Стандартный раствор гидроксида натрия концентрации $c(\text{NaOH}) = 0,1 \text{ моль/дм}^3$

Готовят и стандартизируют раствор гидроксида натрия концентрации $c(\text{NaOH}) = 0,1 \text{ моль/дм}^3$.

Натрия гидроксид по ГОСТ 4328, растворы концентрации $c(\text{NaOH}) = 0,1 \text{ моль/дм}^3$ (0,1 M) и $c(\text{NaOH}) = 0,01 \text{ моль/дм}^3$ (0,01 M), $c(\text{NaOH}) = 0,02 \text{ моль/дм}^3$ (0,02 M).

16 Подготовка пробы

Подготовка пробы — по 8.1 и 8.4.

17 Проведение испытания

17.1 Метод А — для каучуков, не коагулированных квасцами

17.1.1 Взвешивают 6 г высушенных полосок каучука с точностью до 0,0001 г.

17.1.2 Вводят 100 см³ выбранного растворителя (см. 15.1) в колбу для экстрагирования и помещают в нее отдельно каждую полоску взвешенного образца, взбалтывая каждый раз содержимое колбы так, чтобы полоски были смочены растворителем во избежание их слипания. Для предотвращения прилипания каучука к колбе на дно колбы может быть помещена фильтровальная бумага, а на плитку под колбу может быть помещена проволочная сетка. Можно готовить пробы в соответствии с процедурой, описанной в 8.4.

17.1.3 Кипятят содержимое колбы с обратным холодильником на плитке в течение 10 мин (максимальное время кипячения 1 ч). Сливают растворитель в мерную колбу вместимостью 250 см³, промы-

вают образец 20 см³ свежего растворителя, сливая смыв в ту же мерную колбу. Добавляют в экстракционную колбу 100 см³ свежего растворителя.

17.1.4 Кипятят содержимое колбы с обратным холодильником на плитке не менее 20 мин (максимальное время кипячения 1 ч). Снова сливают растворитель в ту же мерную колбу, промывают образец 20 см³ свежего растворителя, добавляя промывной раствор в эту же колбу. Охлаждают экстракт в колбе до комнатной температуры и добавляют свежий растворитель до объема 250 см³. Тщательно перемешивают раствор.

6,0 г образца каучука, нарезанного на кусочки размером 2 × 2 × 2 мм, взвешивают до четвертого десятичного знака и помещают в экстракционную колбу, содержащую 100 см³ выбранного растворителя (см. 15.1). Присоединяют колбу к воздушному холодильнику и кипятят в течение 1 ч. Сливают экстракт в мерную колбу вместимостью 250 см³, промывают каучук 20 см³ выбранного растворителя, сливая промывной раствор в ту же колбу. В колбу для экстрагирования наливают 100 см³ выбранного растворителя и снова кипятят содержимое колбы с воздушным холодильником в течение 1 ч.

Сливают экстракт в ту же мерную колбу и промывают каучук 20 см³ выбранного растворителя, сливая промывной раствор в ту же колбу. Охлаждают экстракт в мерной колбе до комнатной температуры и доводят объем раствора до метки выбранным растворителем. Колбу закрывают пробкой, и содержимое перемешивают.

17.1.5 В две конические колбы Эрленмейера вместимостью 250 см³ пипеткой вносят две порции экстракта объемом по 100 см³. Оставляют одну порцию объемом 100 см³ для определения массовой доли мыл (см. разделы 20—26).

С помощью пипетки отбирают две порции экстракта по 100 см³ в коническую колбу вместимостью 250 см³. Оставляют одну порцию объемом 100 см³ для определения массовой доли мыл (см. разделы 20—26).

17.1.6 Одной порции отобранного экстракта объемом 100 см³ добавляют шесть капель раствора выбранного индикатора и титруют раствором гидроксида натрия концентрации $c(\text{NaOH}) = 0,1 \text{ моль/дм}^3$ до первого изменения окраски. В условиях испытания проводят холостое титрование, используя 100 см³ свежего растворителя, и того же количества того же индикатора. Вычитают объем раствора NaOH, израсходованный на титрование холостого опыта, из объема, использованного для титрования пробы.

К одной из порций раствора экстракта объемом 100 см³ добавляют шесть капель индикатора мета-крезолового пурпурного и титруют раствором гидрооксида натрия концентрации $c(\text{NaOH}) = 0,1 \text{ моль/дм}^3$ до первого изменения окраски. В тех же условиях проводят холостой (контрольный опыт), заменяя экстракт каучука таким же объемом выбранного растворителя, обработанного так же, как и раствор образца, с использованием того же типа и количества индикатора.

17.2 Метод В — для полимеров, сконденсированных квасцами

17.2.1 Точно взвешивают 6 г высушенных полосок каучука.

17.2.2 100 см³ растворителя Н-ИМ (см. 9.2) добавляют в колбу для экстракции. Помещают в колбу по одной полоске взвешенного образца, подготовленного в соответствии с 8.4. Для предотвращения прилипания образца к колбе на дно колбы можно поместить фильтровальную бумагу, а на плитку под колбу — проволочную сетку.

17.2.3 Кипятят содержимое колбы с обратным холодильником на плитке не менее 10 мин (максимальное время кипячения 1 ч). Сливают растворитель в мерную колбу вместимостью 250 см³, промывают образец 20 см³ свежего растворителя, добавляя промывной раствор в ту же колбу. Вливают в колбу для экстракции 100 см³ свежего растворителя.

17.2.4 Кипятят содержимое колбы с обратным холодильником на плитке не менее 20 мин (максимальное время кипячения 1 ч). Снова сливают растворитель в мерную колбу, промывают каучук 20 см³ свежего растворителя, добавляя промывной раствор в ту же колбу. Охлаждают экстракт до комнатной температуры и добавляют свежий растворитель до объема 250 см³. Тщательно перемешивают раствор.

6,0 г образца каучука, нарезанного на кусочки размером 2 × 2 × 2 мм, взвешивают до четвертого десятичного знака и помещают в экстракционную колбу, содержащую 100 см³ выбранного растворителя (см. 15.1). Присоединяют колбу к воздушному холодильнику и кипятят в течение 1 ч. Сливают экстракт в мерную колбу вместимостью 250 см³, промывают каучук 20 см³ выбранного растворителя, сливая промывной раствор в ту же колбу. В колбу для экстрагирования наливают 100 см³ выбранного растворителя и снова кипятят содержимое колбы с воздушным холодильником в течение 1 ч.

Сливают экстракт в ту же мерную колбу и промывают каучук 20 см³ выбранного растворителя, сливая промывной раствор в ту же колбу. Охлаждают экстракт в мерной колбе до комнатной температуры и доводят объем раствора до метки выбранным растворителем. Колбу закрывают пробкой, и содержимое перемешивают.

17.2.5 Вводят в колбу для экстракции 100 см³ свежего растворителя. Кипятят содержимое колбы с обратным холодильником не менее 15 мин (максимальное время кипячения 1 ч). Сливают растворитель в колбу Эрленмейера вместимостью 250 см³ (коническую колбу вместимостью 250 см³) и промывают каучук 20 см³ свежего растворителя, добавляя промывной раствор в ту же колбу. Сохраняют этот экстракт как дополнительный экстракт № 1.

17.2.6 Вводят 100 см³ свежего растворителя в колбу для экстракции. Кипятят содержимое колбы с обратным холодильником на нагретой плитке не менее 15 мин (максимальное время кипячения 1 ч). Сливают растворитель в колбу Эрленмейера вместимостью 250 см³ (коническую колбу вместимостью 250 см³) и промывают каучук 20 см³ свежего растворителя, добавляя промывной раствор в ту же колбу. Сохраняют этот экстракт как дополнительный экстракт № 2.

17.2.7 В колбу Эрленмейера вместимостью 250 см³ (коническую колбу вместимостью 250 см³) с помощью пипетки отбирают 100 см³ экстракта по 17.2.4.

17.2.8 К порции отобранного экстракта объемом 100 см³ и дополнительным экстрактам добавляют по шесть капель раствора выбранного индикатора. Титруют каждый из трех экстрактов раствором гидроксида натрия концентрации $c(\text{NaOH}) = 0,1$ моль/дм³ до первого изменения окраски. В условиях испытания проводят холостое титрование, используя 100 см³ свежего растворителя и того же количества того же индикатора. Вычитают объем раствора NaOH, израсходованный на титрование холостого опыта, из объема, израсходованного на титрование каждой пробы.

К одной из порций раствора экстракта объемом 100 см³ и дополнительных экстрактов добавляют по шесть капель индикатора мета-крезолового пурпурного и титруют каждый из трех растворов раствором гидроксида натрия концентрации $c(\text{NaOH})=0,1$ моль/дм³ до первого изменения окраски. В тех же условиях проводят холостой (контрольный опыт), заменяя экстракт каучука таким же объемом выбранного растворителя, обработанного так же, как и раствор образца, с использованием того же типа и количества индикатора.

П р и м е ч а н и е — Если массовая доля кислоты в дополнительном экстракте № 2 более 0,1 % в расчете на массу исходного образца, проводят еще одну дополнительную экстракцию в соответствии с 17.2.6.

18 Вычисления

18.1 Метод А

Массовую долю органических кислот X_1 , %, вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{0,25JKL}{A}, \quad (2)$$

где J — объем раствора NaOH, израсходованный на титрование порции 100 см³, отобранной из объема 250 см³ (с поправкой на холостой опыт), см³;

K — молярность стандартного раствора NaOH;

L — эквивалентная масса определяемой органической кислоты. Если органическая кислота неизвестна, используют следующие типичные значения: 284 — для стеариновой кислоты, 346 — для смоляной кислоты, 315 — для смеси стеариновой и смоляной кислот в соотношении 50:50;

A — масса исходного высушенного образца, г.

18.2 Метод В

Массовую долю органических кислот X_1 , %, вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{0,25(J + 0,4X + 0,4Y)KL}{A}, \quad (3)$$

где J — объем раствора NaOH, израсходованный на титрование порции 100 см³, отобранной из объема 250 см³ (с поправкой на холостой опыт), см³;

X — объем раствора NaOH, израсходованный на титрование всего объема дополнительного экстракта № 1 (с поправкой на холостой опыт), см³;

Y — объем раствора NaOH, израсходованный на титрование всего объема дополнительного экстракта № 2 (с поправкой на холостой опыт), см³;

K — молярность стандартного раствора NaOH;

L — молярная масса эквивалента определяемой органической кислоты. Если она неизвестна, используют следующие типичные значения:

284 — для стеариновой кислоты, 346 — для смоляной кислоты;

315 — для смеси стеариновой и смоляной кислот в соотношении 50:50;

A — масса исходного высушенного образца, г.

19 Прецизионность и систематическая погрешность

19.1 Настоящий раздел был подготовлен в соответствии с [3]. Термины и другие детали статистического расчета приведены в [3].

Примечание — В настоящем стандарте используется терминология в области точности, соответствующая ГОСТ Р ИСО 5725-1.

19.2 Сведения, приведенные в настоящем разделе, дают оценку точности метода испытания на образцах, использованных в конкретной программе межлабораторных испытаний, описанной в 19.3. Параметры точности не следует использовать для проведения приемочных или браковочных испытаний каучуков без документов, подтверждающих их применимость к данным материалам, и без протоколов испытаний этих материалов данным методом.

19.3 Оценивалась прецизионность типа 1 (межлабораторная). Воспроизводимость и повторяемость являются краткосрочными. Повторные испытания проводили через несколько дней. Результатом испытания является среднее значение результатов двух определений в соответствии с данным методом. В межлабораторной программе использовали четыре различных каучука, которые испытывали в восьми лабораториях в два разных дня.

19.4 Результаты прецизионности типа 1 приведены в таблице 2 в порядке возрастания среднего значения или уровня свойства для каждого каучука.

Таблица 2 — Прецизионность типа 1 для определения массовой доли органических кислот с использованием методов А и В

Номер образца	Среднее значение, %	Внутрилабораторная повторяемость			Межлабораторная воспроизводимость		
		S_r	r	(r)	S_R	R	(R)
6	3,21	0,0457	0,129	4,0	0,080	0,226	7,1
5	4,65	0,0621	0,176	3,8	0,145	0,410	8,8
4	6,16	0,0804	0,228	3,7	0,191	0,541	8,8
3	4,99	0,0701	0,198	4,0	0,182	0,515	10,3

Примечание — Использованы следующие обозначения:

S_r — стандартное отклонение повторяемости в единицах измерения;

r — повторяемость (предел повторяемости) в единицах измерения;

(r) — повторяемость (предел повторяемости) в процентах относительных;

S_R — стандартное отклонение воспроизводимости в единицах измерения;

R — воспроизводимость (предел воспроизводимости) в единицах измерения;

(R) — воспроизводимость (предел воспроизводимости) в процентах относительных.

19.5 Прецизионность данного метода испытания может быть выражена в виде изложенных ниже определений, которые используют соответствующее значение показателей r , R , (r) или (R) при принятии решения о результатах испытания. Это соответствующее значение является значением r или R , отвечающим среднему уровню свойства в таблице 2, наиболее близкому к среднему уровню рассматриваемых результатов в заданное время для конкретного материала при обычном проведении испытаний.

ГОСТ Р 54550—2011

19.6 Определения показателей прецизионности, представленные в таблице 2, приведены в 26.6—26.9.

20 Сущность определения массовой доли мыл (метод С)

Одну из порций экстракта объемом 100 см³, оставшуюся после определения массовой доли органических кислот (см. 17.1.5), титруют раствором HCl концентрации 0,05 моль/дм³ с выбранным индикатором до первого изменения окраски. Массовую долю мыл в процентах вычисляют на основании массы исходного образца из полосок каучука и результата титрования.

21 Применение метода

Настоящий метод испытания предназначен для определения массовой доли мыл органических кислот в полимерах эмульсионной полимеризации. Мыла являются побочным продуктом в процессе эмульсионной полимеризации, они могут оказывать влияние на скорость вулканизации наполненной смеси. Несмотря на то, что данный метод разработан применительно к эмульсионным бутадиен-стирольным каучукам, он может быть применен также к другим полимерам.

22 Реактивы

22.1 Кислота соляная, стандартный раствор (0,05 М)

Кислота соляная по ГОСТ 3118, раствор концентрации $c(HCl) = 0,05 \text{ моль/дм}^3 (0,05 M)$.

22.2 Растворы индикаторов

22.2.1 Индикатор мета-крезоловый пурпурный, 0,1 %-ный раствор (см. 15.2.1).

22.2.2 Индикатор бромфеноловый синий, 0,1 %-ный раствор в этиловом спирте.

22.2.3 Индикатор бромтимоловый синий, 0,1 %-ный раствор в этиловом спирте.

22.2.4 Индикатор тимоловый синий, см. 15.2.2 (рекомендуется для использования с экстрактами Н-ИТМ).

23 Подготовка пробы

Пробу готовят в соответствии с 8.1 и 8.2. Определяют массовую долю мыл в процентах на порции экстракта, оставшейся после определения массовой доли органической кислоты (см. 17.1.5).

24 Проведение испытания

К порции экстракта объемом 100 см³, сохраненной при определении массовой доли органической кислоты (см. 17.1.5), добавляют шесть капель раствора выбранного индикатора и титруют раствором соляной кислоты концентрации $c(HCl) = 0,05 \text{ моль/дм}^3 (0,05 M)$ до первого изменения окраски. В тех же условиях проводят холостое титрование, используя 100 см³ свежего растворителя (см. 17.1.2—17.1.5), используя такое же количество выбранного индикатора (см. примечание). Вычитают объем HCl, израсходованный на титрование холостого опыта, из объема раствора HCl, израсходованного на титрование пробы.

К порции экстракта объемом 10 см³ добавляют шесть капель индикатора (по согласованию с изготовителем каучука) и титруют раствором соляной кислоты концентрации $c(HCl) = 0,05 \text{ моль/дм}^3 (0,05 M)$ до первого изменения окраски.

В тех же условиях проводят холостой (контрольный опыт), заменяя экстракт каучука таким же объемом выбранного растворителя, обработанного так же, как и раствор образца, и с использованием того же типа и количества индикатора.

П р и м е ч а н и е — Выбор раствора индикатора — на усмотрение аналитика. Следует использовать раствор индикатора, который дает наиболее ясный и различимый конец титрования для испытуемого каучука. Тимоловый синий рекомендуется для использования с экстрактами Н-ИТМ.

25 Вычисления

Массовую долю мыла X_2 , %, вычисляют по формуле

$$X_2 = \frac{0,25MNP}{A}, \quad (4)$$

где M — объем стандартного раствора HCl, израсходованный на титрование (с поправкой на холостой опыт), см³;

N — молярность стандартного раствора HCl;

P — молярная масса эквивалента определяемого мыла. Если она неизвестна, используют следующие типичные значения: 306 — для стеарата натрия, 322 — для стеарата калия, 368 — для резината натрия, 384 — для резината калия, 337 — для смеси стеарата натрия и резината натрия в соотношении 50:50, 353 — для смеси стеарата калия и резината калия в соотношении 50:50, 345 — для смеси стеарата натрия и резината калия или стеарата калия и резината натрия в соотношении 50:50;

A — масса исходной высушенной пробы, г.

26 Прецизионность и систематическая погрешность

26.1 Настоящий раздел был подготовлен в соответствии с [3]. Термины и другие детали статистического расчета приведены в [3].

П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте используется терминология в области точности, соответствующая ГОСТ Р ИСО 5725-1.

26.2 Сведения, приведенные в настоящем разделе, дают оценку прецизионности метода испытания на образцах, использованных в конкретной программе межлабораторных испытаний, описанной в 26.3. Параметры прецизионности не следует использовать для проведения приемочных или браковочных испытаний любых других групп материалов без документов, подтверждающих их применимость кенным материалам, и без протоколов испытаний этих материалов с применением данного метода.

26.3 Оценивалась прецизионность типа 1 (межлабораторная). Воспроизводимость и повторяемость являются краткосрочными. Повторные испытания проводили через несколько дней. Результатом испытания является среднее значение результатов двух определений или измерений в соответствии с данным методом. В межлабораторной программе использовали четыре различных каучука, которые испытывали в восьми лабораториях в два разных дня.

26.4 Результаты расчетов воспроизводимости и повторяемости приведены в таблице 3 в порядке возрастания среднего значения или уровня свойства для каждого каучука.

Таблица 3 — Прецизионность типа 1 для определения массовой доли мыла

Номер образца	Среднее значение, %	Внутрилабораторная повторяемость			Межлабораторная воспроизводимость		
		S_r	r	(r)	S_R	R	(R)
3	0,044	0,0085	0,0241	54,7	0,0448	0,127	290,0
4	0,013	0,0056	0,0158	122,0	0,0315	0,0891	690,0
5	0,019	0,0093	0,0263	139,0	0,0326	0,0923	490,0
6	0,036	0,0097	0,0275	76,3	0,0626	0,177	490,0

П р и м е ч а н и е — Использованы следующие обозначения:

S_r — стандартное отклонение повторяемости в единицах измерения;

r — повторяемость (предел повторяемости) в единицах измерения;

(r) — повторяемость (предел повторяемости) в процентах относительных;

S_R — стандартное отклонение воспроизводимости в единицах измерения;

R — воспроизводимость (предел воспроизводимости) в единицах измерения;

(R) — воспроизводимость (предел воспроизводимости) в процентах относительных.

26.5 Прецизионность настоящего метода испытания может быть выражена в виде изложенных далее определений, которые используют соответствующее значение показателей r , R , (r) или (R) при принятии решения о результатах испытания. Это соответствующее значение является значением r или R , отвечающим среднему уровню свойства в таблице 2, наиболее близкому к среднему уровню рассматриваемых результатов в заданное время для конкретного материала при обычном проведении испытаний.

26.6 Повторяемость

Повторяемость (внутрилабораторная) r настоящего метода испытания была установлена в виде соответствующего значения, приведенного в таблице 3. Два единичных результата испытания, полученных при выполнении нормальной процедуры испытания, расхождение между которыми превышает значение r , приведенное в таблице 3 (для данного уровня), следует рассматривать как относящиеся к различным, неидентичным наборам проб.

26.7 Воспроизводимость

Воспроизводимость (межлабораторная) R настоящего метода испытания была установлена в виде соответствующего значения, приведенного в таблице 3. Два единичных результата испытания, полученных в двух различных лабораториях при выполнении нормальной процедуры испытания, расхождение между которыми превышает значение R , приведенное в таблице 3 (для данного уровня), должны рассматриваться как относящиеся к различным, неидентичным наборам проб.

26.8 Повторяемость (r) и воспроизводимость (R), выраженные в процентах от среднего уровня, применяются так же, как установлено в 26.6 и 26.7 для r и R . В случае использования (r) и (R) расхождение между двумя единичными результатами выражается в процентах от среднеарифметического этих результатов. Как правило, при анализе материалов, присутствующих в низких концентрациях, относительные повторяемость и воспроизводимость имеют высокие значения.

26.9 Систематическая погрешность

В терминологии, относящейся к методам испытаний, систематическая погрешность представляет собой разность между средним значением результата испытания и эталонным (или истинным) значением определяемого параметра. Для настоящего метода испытания не существует эталонных значений, т. к. значение рассматриваемого параметра определяется только данным методом. Поэтому систематическая погрешность не может быть определена.

27 Сущность определения массовой доли масла (метод Д, способ А)

Суммарную массовую долю экстрагируемых веществ в высушенному каучуке определяют в соответствии с разделами 4—11. Массовую долю масла в пробе определяют вычитанием из суммарной массовой доли экстрагируемых веществ поправочной величины, которая является суммой основных экстрагируемых компонентов, каждый из которых определяют независимым методом. Эту разность рассматривают как содержание масла.

28 Назначение метода

Настоящий метод испытания устанавливает процедуру определения массовой доли масла в маслонаполненных полимерах и маточных смесях с техническим углеродом. Метод предназначен для использования при проверке однородности поставляемых партий. Хотя этот метод был разработан для бутадиен-стирольных каучуков эмульсионной полимеризации, его можно использовать для испытаний других полимеров и маточных смесей с техническим углеродом.

29 Аппаратура

Аппаратура в соответствии с разделом 6.

30 Реактивы

Реактивы в соответствии с разделом 7.

31 Подготовка пробы

Пробу готовят в соответствии с разделом 8.

32 Проведение испытаний

Испытания проводят в соответствии с разделом 9.

33 Вычисления

Массовую долю масла X_3 , %, вычисляют по формуле

$$X_3 = \frac{100(A - I)}{A} - (B + C + D), \quad (5)$$

где A — масса первоначальной высушенной пробы, г;

I — масса пробы после экстрагирования, г;

B — массовая доля органических кислот, %;

C — массовая доля мыл, %;

D — массовая доля антиоксиданта (антиозонанта), %.

Если массовую долю антиоксиданта (антиозонанта) D определить невозможно, ее вычисляют по формуле

$$D = \frac{E}{F} 100, \quad (6)$$

где E — номинальное количество антиоксиданта, введенное в каучук, массовая часть (на 100 массовых частей каучука);

F — рецепт маточной смеси: массовая часть = 100 + массовая часть масла + массовая часть технического углерода.

34 Прецизионность

34.1 (*Внутрилабораторная*) повторяемость — два результата, полученных одним оператором, не должны рассматриваться как сомнительные, если они различаются не более чем на 0,28 %.

П р и м е ч а н и е — Хотя повторяемость и воспроизводимость настоящего метода испытания являются удовлетворительными, точность результата зависит от точности определения массовой доли кислоты, мыла и антиоксиданта (антиозонанта).

34.2 Воспроизводимость

Результаты, представленные каждой из двух лабораторий, не должны рассматриваться как сомнительные, если они различаются не более чем на 0,34 % (см. 34.1).

34.3 Оценку прецизионности метода испытания проводили, используя экстракт с растворителем Н-ITM.

35 Сущность определения массовой доли масла (метод Д, способ В — экспресс-метод)

Суммарную массовую долю экстрагируемых веществ в каучуке определяют экстрагированием пробы массой 1 г в выбранном растворителе, а затем в ацетоне с последующей сушкой каучука, подвергшегося экстракции. Массовую долю масла определяют вычитанием из суммарной массовой доли экстрагированных веществ поправочной величины, которая является суммой основных экстрагируемых компонентов, каждый из которых определяют независимым методом. Эту разность рассматривают как массовую долю масла.

36 Применение метода

Способ В является альтернативным экспресс-методом определения массовой доли масла в маслонаполненных бутадиен-стирольных полимерах и маточных смесях, наполненных либо одним маслом, либо маслом в сочетании с техническим углеродом. Способ предназначен для использования в качестве ускоренного метода определения суммарной массовой доли экстрагируемых веществ в пробе каучука при определении массовой доли масла в случае, когда другие компоненты каучука могут быть определены или когда используются их обычные средние количества.

Хотя этот способ разрабатывался для эмульсионного бутадиен-стирольного каучука, он может применяться к другим полимерам и маточным смесям с техническим углеродом.

37 Аппаратура

37.1 Требования к аппаратуре по 6.1—6.4.

37.2 Термостат с естественной вентиляцией, поддерживающий температуру $(130 \pm 3)^\circ\text{C}$.

38 Реактивы

Требования к реактивам приведены в разделе 7.

39 Подготовка пробы

Пробу готовят в соответствии с разделом 8.

40 Проведение испытания

40.1 Точно взвешивают 1 г полосок высушенного каучука.

40.2 Наливают 150 cm^3 выбранного растворителя в колбу для экстракции вместимостью 400 cm^3 , после чего в колбу помещают отдельно каждую полоску взвешенного полимера, взбалтывая каждый раз содержимое колбы так, чтобы полоски были смочены растворителем во избежание их слипания.

40.3 Кипятят содержимое колбы на нагретой плитке с обратным холодильником не менее 10 мин (максимальное время кипячения 1 ч). Сливают и удаляют растворитель, промывают пробу 10 cm^3 свежего растворителя. Снова сливают и удаляют растворитель.

40.4 Добавляют 150 cm^3 ацетона в колбу, и кипятят содержимое колбы с обратным холодильником в течение 15 мин. Сливают и удаляют ацетон.

40.5 Переносят проэкстрагированный каучук на взвешенную тарелочку. Помещают тарелочку в термостат с принудительной циркуляцией и сушат в течение 15 мин или до постоянной массы при температуре $(130 \pm 3)^\circ\text{C}$.

41 Вычисления

Вычисления — в соответствии с разделом 33.

42 Прецизионность

Прецизионность метода Д не определяли.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам и стандарту АСТМ, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного национального, межгосударственного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование ссылочного стандарта
ГОСТ Р ИСО 5721-1—2002	IDT	ИСО 5725-1:1994 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения»
ГОСТ Р 53228—2008	MOD	МР 76 (1):2006 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»
ГОСТ Р 54554—2011	MOD	АСТМ D 3182—2007 «Стандартные методы испытаний резин. Материалы, оборудование и методики смешения стандартных смесей и приготовления стандартных вулканизированных пластин»
ГОСТ 745—2003	—	—
ГОСТ 1770—74	MOD	ИСО 1042:1983 «Посуда лабораторная стеклянная. Мерные колбы с одной меткой» ¹⁾
	MOD	ИСО 4788:1980 «Посуда лабораторная стеклянная. Градуированные мерные цилиндры» ²⁾
ГОСТ 2603—79	—	—
ГОСТ 3118—77	—	—
ГОСТ 4328—77	—	—
ГОСТ 5789—78	—	—
ГОСТ 18300—87	—	—
ГОСТ 25336—82	MOD	ИСО 1773:1976 «Посуда лабораторная стеклянная. Перегонные колбы (узкогорлые)»
	MOD	ИСО 3819:1985 «Посуда лабораторная стеклянная. Стаканы»
	MOD	ИСО 479:1981 «Посуда лабораторная стеклянная. Колбы с коническими пришлифованными соединениями»
ГОСТ 27109—86	—	—
ГОСТ 29169—91	MOD	ИСО 648:1997 «Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой»
ГОСТ 29251—91	MOD	ИСО 385-1:1984 «Посуда лабораторная стеклянная. Бюretki. Часть 1. Требования»

¹⁾ Заменен на ИСО 1042:1998.²⁾ Заменен на ИСО 4788:2005.

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты;
- MOD — модифицированные стандарты.

Библиография

- [1] Комитет по аналитическим реактивам американского химического общества (*American Chemical Society*)
- [2] АСТМ Д 1418—2006 Руководство по каучукам и латексам. Номенклатура
(*ASTM D 1418—2006*) (*Practice for rubber and rubber latices — Nomenclature*)
- [3] АСТМ Д 4483—2005 Руководство по оценке точности для стандартных методов испытаний в производстве каучуков, резин и технического углерода
(*ASTM D 4483—2005*) (*Practice for evaluating precision for test method standards in the rubber and carbon black manufacturing industries*)

УДК 678.4:543.06:006.354

ОКС 83.040.10

ОКСТУ 2209

Ключевые слова: синтетические каучуки, экстрагируемые вещества, масло; органическая кислота; мыло

Редактор *Н.В. Таланова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 12.08.2013. Подписано в печать 17.09.2013. Формат 60 × 84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,90. Тираж 111 экз. Зак. 1020.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.