

DIN EN 10083-3 Berichtigung 1

ICS 77.140.10

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm
einen Hinweis auf diese Berichtigung zu
machen.

**Vergütungsstähle –
Teil 3: Technische Lieferbedingungen für legierte Stähle;
Deutsche Fassung EN 10083-3:2006,
Berichtigung zu DIN EN 10083-3:2007-01;
Deutsche Fassung EN 10083-3:2006/AC:2008**

Steels for quenching and tempering –
Part 3: Technical delivery conditions for alloy steels;
German version EN 10083-3:2006,
Corrigendum to DIN EN 10083-3:2007-01;
German version EN 10083-3:2006/AC:2008

Aciers pour trempe et revenu –
Partie 3: Conditions techniques de livraison des aciers alliés;
Version allemande EN 10083-3:2006,
Corrigendum à DIN EN 10083-3:2007-01;
Version allemande EN 10083-3:2006/AC:2008

Gesamtumfang 2 Seiten

DIN EN 10083-3 Ber 1:2009-01

In

DIN EN 10083-3:2007-01

ist aufgrund der europäischen Berichtigung EN 10083-3:2006/AC:2008 folgende Korrektur vorzunehmen:

<i>In</i>	<i>ersetze</i>	<i>durch</i>
Tabelle 8, Zeile 30CrNiMo8/1.6580, Spalte $40 \text{ mm} < d \leq 100 \text{ mm}$, R_m (MPa)	„1 000 bis 1 300“	„1 100 bis 1 300“