

**DIN EN 13963 Berichtigung 1**

ICS 91.100.10

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm  
einen Hinweis auf diese Berichtigung zu  
machen.

**Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen –  
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren;  
Deutsche Fassung EN 13963:2005,  
Berichtigungen zu DIN EN 13963:2005-08;  
Deutsche Fassung EN 13963:2005/AC:2006**

Jointing materials for gypsum plasterboards –  
Definitions, requirements and test methods;  
German version EN 13963:2005,  
Corrigenda to DIN EN 13963:2005-08;  
German version EN 13963:2005/AC:2006

Matériaux de jointoiment pour plaques de plâtre –  
Définitions, exigences et méthodes d'essai;  
Version allemande EN 13963:2005,  
Corrigenda à DIN EN 13963:2005-08;  
Version allemande EN 13963:2005/AC:2006

Gesamtumfang 2 Seiten

## **DIN EN 13963 Ber 1:2006-11**

In

### **DIN EN 13963:2005-08**

sind aufgrund der europäischen Berichtigung EN 13963:2005/AC:2006 folgende Korrekturen vorzunehmen:

#### **4.7**

Der Satz „Bei der Prüfung nach 5.5 muss die Haftfestigkeit/Kohäsion des Fugenspachtelmaterials  $0,25 \times 10^{-6}$  N/mm<sup>2</sup> überschreiten“ ist durch „Bei der Prüfung nach 5.5 muss die Haftfestigkeit/Kohäsion des Fugenspachtelmaterials 0,25 N/mm<sup>2</sup> überschreiten“ ersetzt werden.

#### **5.5.2 g)**

Der Satz „Kleber mit einer Haftfestigkeit  $> 0,5 \times 10^{-6}$  N/mm<sup>2</sup>“ ist durch „Kleber mit einer Haftfestigkeit  $> 0,5$  N/mm<sup>2</sup>“ ersetzt werden.