

**Aluminium und Aluminiumlegierungen
Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug**
Teil 4: Erzeugnisformen
Deutsche Fassung EN 573-4 : 1994

**DIN
EN 573-4**

ICS 77.120.10; 77.140.90

Deskriptoren: Aluminium, Aluminiumlegierung, Halbzeug, Form

Aluminium and aluminium alloys — Chemical composition and form of wrought products — Part 4: Forms of products;
German version EN 573-4 : 1994

Aluminium et alliages d'aluminium — Composition chimique et forme des produits corroyés — Partie 4: Forme de produits;
Version allemande EN 573-4 : 1994

Mit DIN EN 573-3 : 1994-12 vorgesehen als Ersatz für DIN 1712-3 : 1976-12 und DIN 1725-1 : 1983-02 siehe auch Nationales Vorwort

Die Europäische Norm EN 573-4 : 1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN 573-4 : 1994 ist vom Technischen Komitee CEN/TC 132 "Aluminium und Aluminiumlegierungen" (Sekretariat: Frankreich) ausgearbeitet worden.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Fachbereich 2 "Aluminium" des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Da sowohl die bisherigen DIN-Normen als auch die EN-Normen jeweils ein geschlossenes System bilden, ist ein Ersatz von einzelnen DIN-Normen durch DIN-EN-Normen meist erst dann möglich, wenn alle Normen des neuen "Normenpaketes" vorliegen. Aus diesem Grunde werden "EN-Normenpakete" gebildet, die zu einem festgelegten Zeitpunkt die entgegenstehenden nationalen Normen ersetzen.

In Resolution CEN/BT C27/1994 ist festgelegt, daß die Normen EN 485-1, EN 485-2, EN 485-3, EN 485-4, EN 515, EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3 und EN 573-4 vom CEN/TC 132 ein "EN-Normenpaket" bilden. Für diese Normen wurde das späteste Datum für die Zurückziehung (DOW) der entgegenstehenden nationalen Normen auf den 30. 06. 1995 festgelegt.

Änderungen

Gegenüber DIN 1712-3 : 1976-12 und DIN 1725-1 : 1983-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Tabellen über Erzeugnisformen wurden in dieser Norm zusammengelegt.
- b) Tabelle 3 "Besondere Eigenschaften" der DIN 1725-1 wurde in dieser Norm nicht mehr berücksichtigt.
- c) Die handelsüblichen Erzeugnisformen sind anstelle von "X" mit "A" oder "B" gekennzeichnet, und diese Klassifizierung wird im Abschnitt 3 erläutert.
- d) Eine zusätzliche Spalte "Legierung für Lebensmittel-Kontakte geeignet" wurde aufgenommen.
- e) Festlegungen der Europäischen Norm übernommen.
- f) Redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 1712-3: 1925-07, 1937-12, 1943-03, 1953-08, 1961-10, 1976-12

DIN 1712-4: 1953-12

DIN 1725-4: 1961-10

DIN 1713: 1935-09, 1937-09

DIN 1713-1: 1941-06

DIN 1725: 1942-11

DIN 1725-1: 1943-07, 1945-01, 1951-01, 1958-05, 1961-05, 1967-02, 1976-12, 1983-02

Internationale Patentklassifikation

C 22 C 021/00

G 01 N 033/20

Fortsetzung 12 Seiten EN

Normenausschuß Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

DK 669.71 : 669.715.018.26-4

Deskriptoren: Aluminium, Aluminiumlegierung, Walzerzeugnisse, Aluminiumerzeugnis, chemische Zusammensetzung, Form, Bezeichnung, Tabelle

Deutsche Fassung

**Aluminium und Aluminiumlegierungen
Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug**

Teil 4: Erzeugnisformen

Aluminium and aluminium alloys — Chemical composition and form of wrought products — Part 4: Forms of products Aluminium et alliages d'aluminium — Composition chimique et forme des produits corroyés — Partie 4: Forme de produits

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1994-08-17 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

CEN

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Klassifizierung	3
4 Erzeugnisformen	3
Tabelle 1: Anwendungen und Erzeugnisformen — Serie 1 000	4
Tabelle 2: Anwendungen und Erzeugnisformen — Serie 2 000	5
Tabelle 3: Anwendungen und Erzeugnisformen — Serie 3 000	6
Tabelle 4: Anwendungen und Erzeugnisformen — Serie 4 000	7
Tabelle 5: Anwendungen und Erzeugnisformen — Serie 5 000	8
Tabelle 6: Anwendungen und Erzeugnisformen — Serie 6 000	10
Tabelle 7: Anwendungen und Erzeugnisformen — Serie 7 000	11
Tabelle 8: Anwendungen und Erzeugnisformen — Serie 8 000	12

Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom CEN/TC 132 "Aluminium und Aluminiumlegierungen", dessen Sekretariat die Association Française de Normalisation (AFNOR) innehat, erarbeitet.

Im Rahmen seines Arbeitsprogramms wurde das Technische Komitee CEN/TC 132 mit der Ausarbeitung der folgenden Norm beauftragt:

EN 573-4 Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug — Teil 4: Erzeugnisformen

Diese Norm ist Teil einer Reihe von vier Normen. Die anderen Normen lauten wie folgt:

EN 573-1 Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug — Teil 1: Numerisches Bezeichnungssystem

EN 573-2 Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug — Teil 2: Bezeichnungssystem mit chemischen Symbolen

EN 573-3 Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug — Teil 3: Chemische Zusammensetzung

Das CEN/TC 132 ist am 20. und 21. Oktober 1992 in Paris zusammengetreten und hat beschlossen, den vorliegenden Text den CEN-Mitgliedern zur formellen Abstimmung vorzulegen.

Diese Europäische Norm muß den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 1995, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Juni 1995 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind folgende Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen:

Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der EN 573 gibt eine Übersicht über die zur Zeit lieferbaren Erzeugnisformen von Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen, wobei die einzelnen Hauptanwendungsgebiete aufgelistet sind.

Er gilt für Aluminium und Aluminiumlegierungen, deren chemische Zusammensetzungen in EN 573-3 festgelegt sind.

ANMERKUNG: Einige der eingetragenen Legierungen können Gegenstand von einem Patent oder von Patentanmeldungen sein. Ihre Auflistung in dieser Norm bedeutet aber keinesfalls, daß dadurch eine Lizenzübertragung unter diesem Patentrecht erfolgt.

Das vierstellige numerische Bezeichnungssystem und das alternativ anzuwendende Bezeichnungssystem mit chemischen Symbolen sind in EN 573-1 bzw. EN 573-2 beschrieben.

2 Normative Verweisungen

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 573-1

Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug — Teil 1: Numerisches Bezeichnungssystem

EN 573-2

Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug — Teil 2: Bezeichnungssystem mit chemischen Symbolen

EN 573-3

Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug — Teil 3: Chemische Zusammensetzung

EN 602

Aluminium und Aluminiumlegierungen — Knethalbzeug — Chemische Zusammensetzung von Halbzeug für die Herstellung von Erzeugnissen, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen

3 Klassifizierung

Für die Anwendung dieser Norm wurden Aluminium und Aluminiumlegierungen in die zwei Klassen A und B wie folgt unterteilt:

— Klasse A: Aluminium und Aluminiumlegierungen, die für das betreffende Anwendungsgebiet in großen Mengen hergestellt werden, und für die in den entsprechenden Europäischen Normen mechanische Eigenschaften festgelegt sind.

ANMERKUNG: Walz- und Preßbarren sind in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Halbzeug klassifiziert.

— Klasse B: Aluminium und Aluminiumlegierungen, die für das betreffende Anwendungsgebiet in begrenzten Mengen hergestellt werden, und/oder die für spezielle Anwendungszwecke benötigt werden, die durch eine Europäische Norm nicht abgedeckt sind. Die mechanischen Eigenschaften dieser Legierungen sind in der entsprechenden Europäischen Norm, falls eine existiert, nicht festgelegt.

Die Grenzabmaße und Formtoleranzen, die in entsprechenden Europäischen Normen festgelegt sind, gelten für Aluminium und Aluminiumlegierungen beider Klassen, A und B.

ANMERKUNG: Aluminium und Aluminiumlegierungen für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, welche von der AECMA genormt sind, die aber nicht zum Bereich "Allgemeine Anwendungen" gehören, fallen unter die Klasse B. Ihre mechanischen Eigenschaften und die Grenzabmaße und Formtoleranzen sind in der entsprechenden Europäischen Norm für die Luft- und Raumfahrt festgelegt.

4 Erzeugnisformen

Die Tabellen 1 bis 8 geben eine Übersicht über die lieferbaren Legierungen für alle Hauptanwendungsgebiete, wobei die Legierungen in die Klassen A oder B unterteilt sind.

Die letzte Spalte der Tabellen zeigt mit J oder N (Ja oder Nein) an, ob die Legierung der EN 602 entspricht oder nicht. In der EN 602 sind Kriterien für die chemische Zusammensetzung von Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen festgelegt, die eingehalten werden müssen, wenn sie für die Herstellung von Erzeugnissen eingesetzt werden, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen.

Tabelle 1: Anwendungen und Erzeugnisformen – Serie 1000

Numerisch	Bezeichnung der Legierung	Chemische Symbole	Walzbarren	Preßbarren	Schmiedestücke und Vormaterial		Draht und Vordraht für mechanische Anwendung		Preß- und Ziehprodukte	Folie	Vormaterial für Wärmeaus tauscher (Finstock)	Bleche, Bänder und Platten	Vormaterial für Dosen, Deckel und Verschlüsse	Butzen	HF-ge schweißte Rohre	Legierung für Lebensmittelkontakte geeignet
					elektro-technische Anwendung	schweißtechnische Anwendung	A	B								
EN AW-1199	EN AW-Al99,99	B	–	–	–	–	–	–	–	B	–	–	–	–	–	J
EN AW-1098	EN AW-Al99,98	B	–	–	–	–	–	–	–	B	–	–	–	–	–	J
EN AW-1198	EN AW-Al99,98(A)	B	–	–	–	–	–	–	–	B	–	–	–	–	–	J
EN AW-1090	EN AW-Al99,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	J
EN AW-1085	EN AW-Al99,85	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	J
EN AW-1080A	EN AW-Al99,8(A)	A	B	–	–	–	A	A	B	–	–	A	–	A	–	J
EN AW-1070A	EN AW-Al99,7	A	A	–	–	–	A	A	A	–	–	A	–	A	–	J
EN AW-1370	EN AW-EAl99,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	J
EN AW-1060	EN AW-Al99,6	B	B	–	–	–	–	–	B	B	–	–	–	–	–	J
EN AW-1050A	EN AW-Al99,5	A	A	B	–	–	A	A	A	A	–	B	–	A	–	J
EN AW-1350	EN AW-EAl99,5	–	A	–	A	–	–	–	A	–	–	–	–	–	–	J
EN AW-1350A	EN AW-EAl99,5(A)	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	–	–	–	J
EN AW-1450	EN AW-Al99,5Ti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	J
EN AW-1235	EN AW-Al99,35	B	–	–	–	–	–	–	B	–	–	–	–	–	–	J
EN AW-1200	EN AW-Al99,0	A	A	–	–	–	–	–	B	A	A	–	A	–	–	J
EN AW-1200A	EN AW-Al99,0(A)	B	–	–	–	–	–	–	–	B	–	B	–	–	–	J
EN AW-1100	EN AW-Al99,0Cu	A	B	–	–	–	–	–	B	B	–	B	–	–	–	J

Tabelle 2: Anwendungen und Erzeugnisformen – Serie 2000

Bezeichnung der Legierung		Numerisch	Chemische Symbole	Walzbarren	Preßbarren	Schmiedestücke und Vormaterial	Draht und Vordraht für		Vormaterial für Dosen, Deckel und Verschlüsse	Butzen	HF-ge schweißte Rohre	Legierung für Lebens mittelkontakte geeignet
							elektro-technische Anwendung	schweiß-technische Anwendung				
EN AW-2001	EN AW-Al Cu5,5MgMn	—	B	—	—	—	—	—	—	—	—	N
EN AW-2007	EN AW-Al Cu4PbMgMn	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	N
EN AW-2011	EN AW-Al Cu6BiPb	—	A	B	—	—	—	—	—	A	—	N
EN AW-2011A	EN AW-Al Cu6BiPb(A)	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	N
EN AW-2014	EN AW-Al Cu4SiMg	A	A	B	—	—	A	—	—	B	—	N
EN AW-2014A	EN AW-Al Cu4SiMg(A)	A	B	B	—	—	—	—	—	B	—	N
EN AW-2214	EN AW-Al Cu4SiMg(B)	B	B	B	—	—	—	—	—	B	—	N
EN AW-2017A	EN AW-Al Cu4MgSi(A)	A	A	B	—	—	A	—	—	A	—	N
EN AW-2117	EN AW-Al Cu2,5Mg	B	—	—	—	—	A	—	—	B	—	N
EN AW-2618A	EN AW-Al Cu2Mg1,5Ni	B	B	B	—	—	—	—	—	B	—	N
EN AW-2219	EN AW-Al Cu6Mn	B	—	B	—	—	—	—	—	B	—	N
EN AW-2319	EN AW-Al Cu6Mn(A)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N
EN AW-2024	EN AW-Al Cu4Mg1	A	A	—	—	—	—	—	—	A	—	N
EN AW-2124	EN AW-Al Cu4Mg1(A)	B	—	—	—	—	—	—	—	B	—	N
EN AW-2030	EN AW-Al Cu4PbMg	—	A	—	—	—	—	—	—	A	—	N
EN AW-2031	EN AW-Al Cu2,5NiMg	—	—	B	—	—	—	—	—	—	—	N
EN AW-2091	EN AW-Al Cu2Li2Mg1,5	B	B	—	—	—	—	—	—	B	—	N

Tabelle 3: Anwendungen und Erzeugnisformen – Serie 3000

Numerisch	Bezeichnung der Legierung	Chemische Symbole	Walzbarren	Preßbarren	Schmiedestücke und Vormaterial			Draht und Vordraht für elektro-schweißtechnische Anwendung			Vormaterial für Wärmeaustauscher (Finstock)			Preß- und Ziehprodukte	Folie	Vormaterial für Dosen, Deckel und Verschlüsse	Bleche, Bänder und Platten	Butzen	HF-ge schweißte Röhre	Legierung für Lebensmittelkontakte geeignet	
					mechanische Anwendung	schweißtechnische Anwendung	mechanische Anwendung	mechanische Anwendung	schweißtechnische Anwendung	mechanische Anwendung	mechanische Anwendung	schweißtechnische Anwendung	mechanische Anwendung	mechanische Anwendung							
EN AW-3002	EN AW-Al Mn0,2Mg0,1		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	–	–	–	–	–	J
EN AW-3102	EN AW-Al Mn0,2		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	–	–	N
EN AW-3003	EN AW-Al Mn1Cu		A	A	–	–	–	–	–	A	A	A	A	A	A	–	–	–	B	A	J
EN AW-3103	EN AW-Al Mn1		A	A	–	–	–	B	–	A	A	A	A	A	B	–	–	–	A	A	J
EN AW-3103A	EN AW-Al Mn1(A)		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	–	–	–	–	–	J
EN AW-3004	EN AW-Al Mn1Mg1		A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	–	A	–	A	–	J
EN AW-3104	EN AW-Al Mn1Mg1Cu		A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	A	–	–	–	–	J
EN AW-3005	EN AW-Al Mn1Mg0,5		A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–	–	A	–	J
EN AW-3105	EN AW-Al Mn0,5Mg0,5		A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	A	–	–	B	–	N
EN AW-3105A	EN AW-Al Mn0,5Mg0,5(A)		A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	A	–	–	–	–	J
EN AW-3207	EN AW-Al Mn0,6		A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	–	A	–	–	–	J
EN AW-3207A	EN AW-Al Mn0,6(A)		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	–	–	–	–	–	J
EN AW-3017	EN AW-Al Mn1Cu0,3		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	–	–	–	–	–	J

Tabelle 4: Anwendungen und Erzeugnisformen — Serie 4000

Numerisch	Bezeichnung der Legierung	Chemische Symbole	Walzbarren	Preßbarren	Schmiedestücke und Vormaterial		Draht und Vordraht für elektrotechnische Anwendung		Preß- und Ziehprodukte		Vormaterial für Dosen, Deckel und Verschlüsse	Bleche, Bänder und Platten	Butzen	HF-geschweißte Rohre	Legierung für Lebensmittelkontakte geeignet	
					mechanische Anwendung	mechanische Anwendung	Folie	Wärmeaus tauscher (Finstock)	B	A						
EN AW-4004	EN AW-AlSi10Mg1,5		B	—	—	—	—	—	—	—	B	—	—	—	—	J
EN AW-4104	EN AW-AlSi10MgBi		B	—	—	—	—	—	—	—	B	—	—	—	—	N
EN AW-4006	EN AW-AlSiFe		A	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	—	J
EN AW-4007	EN AW-AlSi1,5Mn		A	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	—	J
EN AW-4014	EN AW-AlSi2		B	—	—	—	—	—	—	—	B	—	—	—	—	J
EN AW-4015	EN AW-AlSi2Mn		B	—	—	—	—	—	—	—	B	—	—	—	—	J
EN AW-4032	EN AW-AlSi12,5MgCuNi		—	B	B	—	—	—	B	—	—	—	—	—	—	N
EN AW-4043A	EN AW-AlSi5(A)		—	—	—	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	J
EN AW-4343	EN AW-AlSi7,5		B	—	—	—	—	—	—	—	B	—	—	—	—	J
EN AW-4045	EN AW-AlSi10		B	—	—	—	B	—	—	—	B	—	—	—	—	J
EN AW-4046	EN AW-AlSi10Mg		—	—	—	—	B	—	—	—	—	—	—	—	—	J
EN AW-4047A	EN AW-AlSi12(A)		B	—	—	—	A	—	—	—	B	—	—	—	—	J

Tabelle 5: Anwendungen und Erzeugnisformen — Serie 5000

Numerisch	Bezeichnung der Legierung	Chemische Symbole	Walzbarren	Preßbarren	Schmiedestücke und Vormaterial		Draht und Vordraht für elektrotechnische Anwendung		Preß- und Ziehprodukte	Vormaterial für Wärmetauscher (Finstock)	Bleche, Bänder und Platten	Vormaterial für Dosen, Deckel und Verschlüsse	Butzen	HF-geschweißte Rohre	Legierung für Lebensmittelkontakte geeignet
					elektrotechnische Anwendung	mechanische Anwendung	Folie								
EN AW-5005	EN AW-AlMg1(B)		A	A	—	—	B	A	—	—	—	—	—	A	J
	EN AW-AlMg1(C)		—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	J
EN AW-5005A	EN AW-Al 99,85Mg1		B	—	—	—	B	—	—	—	B	—	—	—	J
EN AW-5305	EN AW-Al 99,9Mg1		B	—	—	—	B	—	—	—	B	—	—	—	J
EN AW-5505	EN AW-Al 99,98Mg1		B	—	—	—	—	—	—	—	B	—	—	—	J
EN AW-5605	EN AW-Al 99,98Mg1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EN AW-5010	EN AW-AlMg0,5Mn		B	—	—	—	—	—	—	—	B	—	—	—	N
	EN AW-Al 99,85Mg0,5		B	—	—	—	—	B	—	—	B	—	—	—	J
EN AW-5110	EN AW-Al 99,9Mg0,5		B	—	—	—	—	B	—	—	B	—	—	—	J
EN AW-5210	EN AW-Al 99,98Mg0,5		B	—	—	—	—	B	—	—	B	—	—	—	J
EN AW-5310	EN AW-AlMg3Mn0,4		—	—	—	—	B	—	—	—	B	—	—	—	J
EN AW-5018	EN AW-AlMg5		—	A	B	—	A	A	—	—	—	—	—	—	—
	EN AW-AlMg5(A)		—	—	—	—	B	—	—	—	—	—	—	—	J
EN AW-5119	EN AW-AlMg1,5Mn		A	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	J
EN AW-5040	EN AW-AlMg3,5Mn		A	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	J
EN AW-5042	EN AW-AlMg2Mn0,8		A	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	J
EN AW-5049	EN AW-AlMg2Mn0,8(A)		—	—	—	—	B	—	—	—	—	—	—	—	J
EN AW-5149	EN AW-AlMg2Mn0,8(B)		—	—	—	—	B	—	—	—	—	—	—	—	J
EN AW-5249	EN AW-AlMg2Mn0,8Zr		—	—	—	—	B	—	—	—	—	—	—	—	J
EN AW-5050	EN AW-AlMg1,5(C)		A	—	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	J
EN AW-5050A	EN AW-AlMg1,5(D)		B	—	—	—	—	—	—	—	B	—	—	—	J
EN AW-5051A	EN AW-AlMg2(B)		—	A	—	—	A	A	—	—	—	—	—	—	J
EN AW-5251	EN AW-AlMg2		A	A	—	—	A	A	—	—	A	B	—	A	J
EN AW-5052	EN AW-AlMg2,5		A	A	—	—	A	A	—	—	A	A	—	B	J
EN AW-5252	EN AW-AlMg2,5(B)		B	—	—	—	—	—	—	—	B	—	—	—	J
EN AW-5352	EN AW-AlMg2,5(A)		B	—	—	—	—	—	—	—	B	—	—	—	J
EN AW-5154A	EN AW-AlMg3,5(A)		A	A	—	—	A	A	—	—	A	—	—	—	J

(fortgesetzt)

Tabelle 5 (abgeschlossen)

Numerisch	Bezeichnung der Legierung	Chemische Symbole	Walzbarren	Preßbarren	Schmiedestücke und Vormaterial	Draht und Vordraht für		Vormaterial für Wärmetauscher (Finstock)	Folie	Vormaterial für Dosen, Deckel und Verschlüsse	Butzen	HF-schweißbare Rohre	Legierung für Lebensmittelkontakte geeignet
						elektrotechnische Anwendung	schweißtechnische Anwendung						
EN AW-5154B	EN AW-AlMg3.5Mn0,3		B	B	—	—	—	B	—	—	—	B	J
EN AW-5354	EN AW-AlMg2.5MnZr		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	J
EN AW-5454	EN AW-AlMg3Mn		A	A	B	—	—	A	—	—	—	A	J
EN AW-5554	EN AW-AlMg3Mn(A)		—	—	—	—	—	B	—	—	—	—	J
EN AW-5654	EN AW-AlMg3.5Cr		—	—	—	—	—	B	—	—	—	—	J
EN AW-5754	EN AW-AlMg3		A	A	A	—	—	A	A	A	—	A	J
EN AW-5056A	EN AW-AlMg5												
EN AW-5356	EN AW-AlMg5Cr(A)		—	—	—	—	—	A	—	—	—	—	J
EN AW-5456A	EN AW-AlMg5Mn1(A)		—	—	—	—	—	B	—	—	—	—	J
EN AW-5556A	EN AW-AlMg5Mn		—	—	—	—	—	A	—	—	—	—	J
EN AW-5657	EN AW-Al99.85Mg1(A)		B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	J
EN AW-5058	EN AW-AlMg5Pb1,5		—	B	—	—	—	—	B	—	—	—	N
EN AW-5082	EN AW-AlMg4,5		B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	J
EN AW-5182	EN AW-AlMg4,5Mn0,4		A	—	—	—	—	—	A	—	—	—	J
EN AW-5083	EN AW-AlMg4,5Mn0,7		A	A	—	—	—	A	—	—	—	A	J
EN AW-5183	EN AW-AlMg4,5Mn0,7(A)		—	—	—	—	—	A	—	—	—	—	J
EN AW-5283A	EN AW-AlMg4,5Mn0,7(B)		—	B	—	—	—	—	B	—	—	—	J
EN AW-5086	EN AW-AlMg4		A	—	—	—	—	A	—	—	—	A	J
EN AW-5087	EN AW-AlMg4,5MnZr		—	—	—	—	—	A	—	—	—	—	J

Siehe neue Bezeichnung EN AW-5019 [Al Mg5]

Tabelle 6: Anwendungen und Erzeugnisformen – Serie 6000

Tabelle 7: Anwendungen und Erzeugnisformen – Serie 7000

Numerisch	Bezeichnung der Legierung	Chemische Symbole	Walzbarren	Preßbarren	Schmiedestücke und Vormaterial	Draht und Vordraht für		Vormaterial für Dosen, Deckel und Verschlüsse	Butzen	HF-geschweißte Rohre	Legierung für Lebensmittelkontakte geeignet
						elektrotechnische Anwendung	schweißtechnische Anwendung				
EN AW-7003	EN AW-AlZn6Mg0,8Zr	—	A	—	—	—	—	A	—	—	N
EN AW-7005	EN AW-AlZn4,5Mg1,5Mn	—	A	—	—	—	—	A	—	—	N
EN AW-7108	EN AW-AlZn5Mg1Zr	—	B	—	—	—	—	B	—	—	N
EN AW-7009	EN AW-AlZn5,5MgCuAg	—	B	B	—	—	—	B	—	—	N
EN AW-7010	EN AW-AlZn6MgCu	B	B	B	—	—	—	B	—	—	N
EN AW-7012	EN AW-AlZn6Mg2Cu	B	B	B	—	—	—	B	—	—	B
EN AW-7015	EN AW-AlZn5Mg1,5CuZr	B	—	—	—	—	—	—	—	—	N
EN AW-7016	EN AW-AlZn4,5Mg1Cu	—	B	—	—	—	—	B	—	—	N
EN AW-7116	EN AW-AlZn4,5Mg1Cu0,8	—	B	—	—	—	—	B	—	—	N
EN AW-7020	EN AW-AlZn4,5Mg1	A	A	B	—	—	—	A	—	—	N
EN AW-7021	EN AW-AlZn5,5Mg1,5	A	—	—	—	—	—	—	—	—	N
EN AW-7022	EN AW-AlZn5Mg3Cu	A	A	—	—	—	—	A	—	—	N
EN AW-7026	EN AW-AlZn5Mg1,5Cu	—	B	—	—	—	—	B	—	—	N
EN AW-7029	EN AW-AlZn4,5Mg1,5Cu	—	B	—	—	—	—	B	—	—	N
EN AW-7129	EN AW-AlZn4,5Mg1,5Cu(A)	—	B	—	—	—	—	B	—	—	N
EN AW-7030	EN AW-AlZn5,5Mg1Cu	—	B	—	—	—	—	B	—	—	N
EN AW-7039	EN AW-AlZn4Mg3	B	—	—	—	—	—	A	—	—	N
EN AW-7049A	EN AW-AlZn8MgCu	B	A	—	—	—	—	B	—	—	N
EN AW-7149	EN AW-AlZn8MgCu(A)	—	B	—	—	—	—	B	—	—	N
EN AW-7050	EN AW-AlZn6CuMgZr	B	B	B	—	—	—	B	—	—	N
EN AW-7150	EN AW-AlZn6CuMgZr(A)	B	B	—	—	—	—	B	—	—	N
EN AW-7060	EN AW-AlZn7CuMg	—	B	—	—	—	—	B	—	—	N
EN AW-7072	EN AW-AlZn1	B	—	—	—	—	—	B	—	—	N
EN AW-7075	EN AW-AlZn5,5MgCu	A	A	—	—	—	—	A	—	—	A
EN AW-7175	EN AW-AlZn5,5MgCu(B)	B	B	—	—	—	—	B	—	—	N
EN AW-7475	EN AW-AlZn5,5MgCu(A)	B	—	B	—	—	—	B	—	—	N
EN AW-7178	EN AW-AlZn7MgCu	—	—	—	—	—	—	B	—	—	N

Tabelle 8: Anwendungen und Erzeugnisformen — Serie 8000

Numerisch	Bezeichnung der Legierung	Chemische Symbole	Walzbarren	Preßbarren	Schmiedestücke und Vormaterial	Draht und Vordraht für elektrotechnische Anwendung	Draht und Vordraht für mechanische Anwendung	Preß- und Ziehprodukte	Folie	Vormaterial für Wärmetauscher (Finstock)	Bleche, Bänder und Platten	Vormaterial für Dosen, Deckel und Verschlüsse	Butzen	HF-schweißbare Rohre	Legierung für Lebensmittelkontakte geeignet
EN AW-8006	EN AW-Al Fe 1,5Mn	A	—	—	—	—	—	—	A	A	B	—	—	—	J
EN AW-8008	EN AW-Al Fe 1Mn0,8	A	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	—	—	J
EN AW-8011A	EN AW-Al FeSi(A)	A	—	—	—	—	—	—	A	A	A	—	—	—	J
EN AW-8111	EN AW-Al FeSi(B)	A	—	—	—	—	—	—	A	—	B	—	—	—	J
EN AW-8211	EN AW-Al FeSi(C)	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N
EN AW-8112	EN AW-Al 95	B	—	—	—	—	—	—	—	B	B	—	—	—	N
EN AW-8014	EN AW-Al Fe 1,5Mn0,4	A	—	—	—	—	—	—	A	—	—	—	—	—	J
EN AW-8016	EN AW-Al Fe 1Mn	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	J
EN AW-8018	EN AW-Al FeSiCu	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	J
EN AW-8079	EN AW-Al Fe1Si	A	—	—	—	—	—	—	A	A	B	—	—	—	J
EN AW-8090	EN AW-Al Li2,5Cu1,5Mg1	B	—	—	—	—	—	—	B	—	—	—	—	—	N