

INTERNATIONAL
STANDARD

ISO
836

NORME
INTERNATIONALE

First edition
Première édition
2001-03-15

Terminology for refractories

Terminologie des matériaux réfractaires



Reference number
Numéro de référence
ISO 836:2001(E/F)

© ISO 2001

PDF disclaimer

This PDF file may contain embedded typefaces. In accordance with Adobe's licensing policy, this file may be printed or viewed but shall not be edited unless the typefaces which are embedded are licensed to and installed on the computer performing the editing. In downloading this file, parties accept therein the responsibility of not infringing Adobe's licensing policy. The ISO Central Secretariat accepts no liability in this area.

Adobe is a trademark of Adobe Systems Incorporated.

Details of the software products used to create this PDF file can be found in the General Info relative to the file; the PDF-creation parameters were optimized for printing. Every care has been taken to ensure that the file is suitable for use by ISO member bodies. In the unlikely event that a problem relating to it is found, please inform the Central Secretariat at the address given below.

PDF – Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.

© ISO 2001

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either ISO at the address below or ISO's member body in the country of the requester. / Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.ch
Web www.iso.ch

Printed in Switzerland/Imprimé en Suisse

Contents

	Page
Foreword	vi
Introduction	viii
1 Scope	1
2 Terms and definitions	1
Bibliography	24
Alphabetical index	27

Sommaire	Page
Avant-propos	vii
Introduction	ix
1 Domaine d'application.....	1
2 Termes et définitions.....	1
Bibliographie	24
Index alphabétique	29

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 3.

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard ISO 836 was prepared by Technical Committee ISO/TC 33, *Refractories*.

This first edition cancels and replaces ISO/R 836:1968.

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

La Norme internationale ISO 836 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 33 *Matériaux réfractaires*.

Cette première édition de l'ISO 836 annule et remplace l'ISO/R 836:1968.

Introduction

The terms and their descriptions contained in this International Standard have mainly been derived from International and European Standards on refractory materials and represent internationally recognized terms applied in a specific sense to refractories. The descriptions of the terms are what is generally understood within the refractories industry and are not absolute definitions.

In order to reflect current expert technical opinion, the sources used have been the most up to date documents either published or under development. Many of these have been European documents issued by Technical Committee 187 of the Comité Européen de Normalisation (CEN/TC 187), most of which have been based on, or derived from, existing ISO Standards.

Descriptions sourced from standards are worded as closely as possible to that appearing in the standards within the editorial requirements of ISO 10241 [13].

However, the descriptions have been compared with the following documents, and in a few cases modified, to ensure completeness:

BS 3446-1 [29]; BS 3446-2 [30]; BS 3446-3 [31]; ASTM C71-00 [27]; Dodd and Murfin [32].

Further modifications have been made where necessary to remove conflict between descriptions. Where significant modifications have been made, a note appears after the term to the effect that the description has been adapted from a particular standard.

In addition, terms have been included which appear in standards and are themselves specific to refractories, or which assist in the understanding of refractory standards. In these cases, the descriptions have been compiled from the essential features from the above mentioned documents.

Introduction

Les termes et leurs descriptions contenus dans la présente Norme internationale sont issus principalement des Normes internationales et européennes relatives aux matériaux réfractaires et représentent des termes reconnus à l'échelle internationale appliqués aux réfractaires dans une acception spécifique. Les descriptions des termes sont celles généralement utilisées dans l'industrie des matériaux réfractaires et ne sont pas des définitions absolues.

Les sources utilisées sont tirées des tout derniers documents mis à jour, publiés ou en cours de développement, afin d'illustrer le point de vue technique actuel des spécialistes. Bon nombre de ces sources sont des normes européennes publiées par le Comité technique 187 du Comité Européen de Normalisation (CEN/TC 187), dont la plupart sont fondées ou issues de Normes ISO existantes.

Les descriptions provenant des normes sont le plus proche possible de celles qui apparaissent dans les normes dans le cadre des exigences rédactionnelles de l'ISO 10241 [13].

Toutefois, les descriptions ont été comparées aux documents suivants, et, dans certains cas, ont été modifiées, afin d'assurer leur caractère exhaustif:

- BS 3446-1 [29]; BS 3446-2 [30]; BS 3446-3 [31]; ASTM C71-00 [27]; Dodd et Murfin [32]

D'autres modifications ont été apportées, lorsque nécessaire, pour éliminer toute contradiction entre les descriptions. En cas de modifications significatives, une note figure après le terme afin de signaler que la description est l'adaptation d'une norme particulière.

De plus, des termes qui apparaissent dans les normes et qui sont par nature spécifiques aux réfractaires, ou qui facilitent la compréhension des normes relatives aux réfractaires, ont été inclus. Dans ces cas, les descriptions ont été compilées à partir des caractéristiques essentielles des documents mentionnés ci-dessus.

Terminology for refractories

1 Scope

This International Standard describes terms used in International Standards dealing with refractory materials and products and that assist in the understanding of the terms and the standards themselves. The descriptions are those generally understood within the refractories industry and should not be taken as absolute definitions.

2 Terms and definitions

001

abrasion

surface wear of a material caused by the mechanical action of moving solids

002

acid refractory

refractory (107) containing a substantial amount of silica which reacts chemically with a **basic refractory** (009), a **basic slag** (121), a **high alumina refractory** (071) or alkali bearing components at high temperature

003

aggregate

grain

constituent particle of a **refractory** (107) composition, normally coarse in size

004

air-setting jointing material

air-setting mortar

refractory cement

type of **jointing material** (076) which hardens at ambient temperature by a **chemical bond** (036) or a **hydraulic bond** (073)

[ENV 1402-1:1994]

Terminologie des matériaux réfractaires

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale décrit les termes utilisés dans les Normes internationales traitant des matériaux et produits réfractaires, et qui facilitent la compréhension des termes et des normes elles-mêmes. Les descriptions sont celles généralement définies dans l'industrie des matériaux réfractaires et il convient de ne pas les considérer comme des définitions absolues.

2 Termes et définitions

001

abrasion, f

usure en surface d'un matériau par action mécanique de solides mobiles

002

réfractaire acide, m

réfractaire (107) contenant une quantité importante de silice qui réagit chimiquement avec un **réfractaire basique** (009), un **laitier basique** (121), un **réfractaire à haute teneur en alumine** (071) ou des composants alcalins à haute température

003

granulat, m

grain, m

particule constituante d'une composition **réfractaire** (107), habituellement à grains grossiers

004

matériau de jointoientement faisant prise à l'air, m

mortier faisant prise à l'air, m

ciment réfractaire, m

type de **matériau de jointoientement** (076) qui durcit à la température ambiante par **liaison chimique** (036) ou par **liaison hydraulique** (073)

[ENV 1402-1:1994]

005**alkali resistance**

resistance of a **refractory** (107) to chemical deterioration following exposure to an alkali environment

006**alumino-silicate**

raw material composed primarily of alumina and silica

007**anti-oxidant**

metallic element or other substance added to a carbon-containing **refractory** (107) in order to improve its resistance to oxidation

[ISO 10060:1993]

008**apparent porosity**

ratio of the total volume of the **open pores** (092) in a porous **refractory** (107) to its **bulk volume** (018) expressed as a percentage of the bulk volume

[EN 993-1:1995]

009**basic refractory**

refractory (107) which may react chemically at high temperature with an **acid refractory** (002), an acid **slag** (121), an acid flux or alumina

NOTE Typical components are **magnesia** (080), calcium oxide, **chromite** (037), **spinel** (123), forsterite.

010**binder**

substance added to a non-plastic granular or fibrous material to give **workability** (139) and **green strength** (066) or **dry strength** (054) to the formed material

011**bloating**

permanent expansion occurring when some types of clay or **refractory** (107) are heated

NOTE Bloating is usually the result of the formation of pores.

012**block**

generally rectangular, **refractory** (108), usually of a larger size than a **brick** (014)

005**résistance aux alcalins, f**

résistance d'un **réfractaire** (107) à la détérioration chimique due à l'exposition à un environnement alcalin

006**alumino-silicate, m**

matière première composée essentiellement d'alumine et de silice

007**anti-oxydant, m**

élément métallique ou autre substance ajouté à un **réfractaire** (107) contenant du carbone afin d'améliorer sa résistance à l'oxydation

[ISO 10060:1993]

008**porosité ouverte, f**

rapport du volume total des **pores ouverts** (092) dans un **réfractaire** poreux (107) à son **volume apparent** (018), exprimé en pourcentage dudit volume

[EN 993-1:1995]

009**réfractaire basique, m**

réfractaire (107) susceptible de réagir chimiquement à haute température avec un **réfractaire acide** (002), un **laitier acide** (121), un fondant acide ou de l'alumine

NOTE Les composants types sont la **magnésie** (080), l'oxyde de calcium, la **chromite** (037), la **spinelle** (123), la forstérite.

010**liant, m**

substance ajoutée à une matière granuleuse non plastique ou fibreuse pour lui assurer une certaine **ouvrabilité** (139) et donner à la matière façonnée une certaine **résistance à l'état cru** (066) ou à l'**état sec** (054)

011**gonflement, m**

dilatation permanente qui se produit au cours de la cuisson de certains types d'argile ou de **réfractaires** (107)

NOTE Le gonflement est habituellement dû à la formation de pores.

012**bloc, m**

réfractaire de forme généralement rectangulaire (108) et habituellement plus grande qu'une **brique** (014)

013**bond**

connecting link between the constituent particles of a **refractory** (107) producing coherency and strength

014**brick**

generally rectangular, **refractory** (108), with one dimension greater than the other two and of a size that can usually be laid with one hand

015**bulk ceramic fibre****bulk refractory ceramic fibre (USA)**

ceramic fibre (026) in the as-produced state, before conversion to other products

[EN 1094-1:1997]

016**bulk density**

ratio of the mass of the dry material of a porous **refractory** (107) to its **bulk volume** (018)

[ISO 5016:1997]

017**bulk density (of a granular material)****grain bulk density**

ratio of the mass of a quantity of dry granular material to the total volume of its grains, including the volume of any closed **pores** (039) within the grains

[ISO 8840:1987]

018**bulk volume**

sum of the volumes of the solid materials, the **open pores** (092) and the **closed pores** (039) in a porous **refractory** (107)

[ISO 5016:1997]

019**calcination**

heat treatment of a raw material prior to use in the manufacture of a **refractory** (107) for the purpose of producing chemical or physical changes and eliminating volatile chemically combined constituents and volume changes

013**liaison, f**

chaînon de connexion entre les parties constituantes d'un **réfractaire** (107) assurant cohérence et résistance

014**brique, f**

réfractaire de forme généralement rectangulaire (108), dont l'une des dimensions est supérieure aux deux autres et qui peut habituellement être posé à la main.

015**fibre céramique en vrac, f**

fibre céramique réfractaire en vrac (USA), f
fibre céramique (026) à l'état brut de production, avant sa transformation en d'autres produits

[EN 1094-1:1997]

016**masse volumique apparente, f**

rapport de la masse de la matière sèche d'un **réfractaire poreux** (107) à son **volume apparent** (018)

[ISO 5016:1997]

017**masse volumique apparente (d'un matériau en grains), f**

masse volumique apparente des grains, f
rapport de la masse d'une quantité d'un matériau sec en grains au volume total de ses grains, y compris le volume des **pores fermés** (039) à l'intérieur des grains

[ISO 8840:1987]

018**volume apparent, m**

somme des volumes des matières solides, des **pores ouverts** (092) et des **pores fermés** (039) dans un **réfractaire poreux** (107)

[ISO 5016:1997]

019**calcination, f**

traitement thermique d'une matière première avant son utilisation dans la fabrication d'un **réfractaire** (107) dans le but d'entraîner des variations d'ordre chimique ou physique et d'éliminer les constituants volatiles combinés chimiquement ainsi que les variations de volume

020**carbon monoxide disintegration**

breakdown of a **refractory** (107) caused by the deposition of carbon resulting from the dissociation of carbon monoxide

[ISO 12676:—]

021**carbon monoxide resistance**

resistance of a **refractory** (107) to **carbon monoxide disintegration** (020) when exposed to carbon monoxide under specified conditions of atmosphere and temperature

[ISO 12676:—]

022**carbonization**

process of removing volatile components from a **refractory** (107) which has been either bonded or impregnated with carbonaceous material such as pitch, tar or resin, so as to retain the residual carbon

[ISO 10060:1993]

023**castable ceramic fibre****castable refractory ceramic fibre (USA)**

ceramic fibre (026) with inorganic and/or organic **binder** (010) which may be cast

[EN 1094-1:1997]

024**casting**

installing an **unshaped refractory** (136) of sufficient fluidity to enable it to be poured or pumped

NOTE **Vibration** (137), tamping or rodding may also be additionally used to shape and compact the material.

025**ceramic bond**

bond (013) produced by **sintering** (120) or liquid formation at high temperature

026**ceramic fibre****refractory ceramic fibre (USA)**

man-made mineral fibre suitable for use as heat-insulating material, containing less than 2 % in total mass of alkaline oxide and alkaline earth oxides

[EN 1094-1:1997]

020**désagrégation par l'oxyde de carbone**, f

rupture d'un **réfractaire** (107) due au dépôt de carbone issu de la dissociation de l'oxyde de carbone

[ISO 12676:—]

021**résistance à l'oxyde de carbone**, f

résistance d'un **réfractaire** (107) à la désagrégation par **l'oxyde de carbone** (020) lorsqu'il est exposé à celui-ci dans des conditions spécifiées d'atmosphère et de température

[ISO 12676:—]

022**cokéfaction**, f

procédé d'élimination des composants volatiles d'un **réfractaire** (107) qui a été lié ou imprégné d'un matériau carboné tel que le brai, le goudron ou la résine, de manière à retenir le carbone résiduel

[ISO 10060:1993]

023**béton à base de fibres céramiques**, m**béton à base de fibre céramiques****réfractaires (USA)**, m

fibre céramique (026) composée de **liant** (010) minéral et/ou organique susceptible d'être coulée

[EN 1094-1:1997]

024**coulage**, m

mise en place d'un **réfractaire non façonné** (136) de fluidité suffisante permettant de le verser ou de le pomper

NOTE La **vibration** (137), le pilonnage ou le tringlage peuvent également être utilisés de façon complémentaire au coulage pour façoner et rendre compact le matériau.

025**liaison céramique**, f

liaison (013) produite par **frittage** (120) ou par formation d'un liquide à haute température

026**fibre céramique**, f**fibre céramique réfractaire (USA)**, f

catégorie de fibres minérales artificielles utilisables comme matériau isolant thermique et contenant moins de 2 % en masse d'oxyde alcalin et d'oxydes alcalino-terreux

[EN 1094-1:1997]

027**ceramic fibre blanket****refractory ceramic fibre blanket (USA)**

flexible, normally needled, ceramic fibrous insulating material, free of **binder** (010), with nominally determined dimensions

[EN 1094-1:1997]

028**ceramic fibre board****refractory ceramic fibre board (USA)**

substantially rigid flat sheet normally containing inorganic and/or organic **binder** (010), produced by a wet process

[EN 1094-1:1997]

029**ceramic fibre felt****refractory ceramic fibre felt (USA)**

flexible, fibrous insulating material of nominally determined dimensions, containing some proportion of inorganic and/or organic **binder** (010)

[EN 1094-1:1997]

030**ceramic fibre mat****refractory ceramic fibre mat (USA)**

flexible, non-needled, ceramic fibrous insulating material

[EN 1094-1:1997]

031**ceramic fibre module****refractory ceramic fibre module (USA)**

ceramic fibre (026) product formed into a unit used in furnace construction

032**ceramic fibre paper****refractory ceramic fibre paper (USA)**

flexible, fibrous insulating material, formed on a paper making machine

027**nappe de fibres céramiques, f****nappe de fibres céramiques réfractaires (USA), f**

matériau isolant souple, à base de fibres céramiques normalement aiguilletées, exempt de **liant** (010), avec des dimensions nominales définies

[EN 1094-1:1997]

028**panneau de fibres céramiques, m****panneau de fibres céramiques réfractaires (USA), m**

feuille plane relativement rigide à laquelle on a ajouté un **liant** (010) minéral et/ou organique, obtenu par procédé humide

[EN 1094-1:1997]

029**feutre de fibres céramiques, m****feutre de fibres céramiques réfractaires (USA), m**

matériau isolant souple à base de fibres, de dimensions nominales définies, contenant une certaine proportion de **liant** (010) minéral et/ou organique

[EN 1094-1:1997]

030**matelas de fibres céramiques, m****matelas de fibres céramiques réfractaires (USA), m**

matériau isolant souple, à base de fibres céramiques non aiguilletées

[EN 1094-1:1997]

031**module de fibres céramiques, m****module de fibres céramiques réfractaires (USA), m**

produit en **fibres céramiques** (026) façonné en une pièce utilisée dans la construction des fours

032**papier de fibres céramiques, m****papier de fibres céramiques réfractaires (USA), m**

matériau isolant souple, à base de fibres céramiques, formé sur une machine de fabrication du papier

033**ceramic fibre rope****refractory ceramic fibre rope (USA)**

ceramic fibre (026) which has been formed, with or without the addition of other filaments, wires or yarns, into one or several types of rope, i.e. twisted, cabled or lagging

[EN 1094-1:1997]

034**ceramic fibre tape****ceramic fibre textile****refractory ceramic fibre tape (USA)****refractory ceramic fibre textile (USA)**

ceramic fibre (026) which has been woven with or without the addition of other filaments, wires or yarns

[EN 1094-1:1997]

035**ceramic fibre yarn****refractory ceramic fibre yarn (USA)**

ceramic fibre (026) which has been twisted into a continuous thread with or without the addition of reinforcing filaments

[EN 1094-1:1997]

036**chemical bond**

inorganic or organic-inorganic **bond** (013) with hardening by a chemical, but not hydraulic, reaction at ambient or higher temperatures

[ENV 1402-1:1994]

037**chromite**

raw material containing a substantial amount of chromium sesquioxide combined with other di- and trivalent metal oxides to form a cubic crystalline structure, and whose chemical composition is suitable for use in a **refractory** (107)

038**chromite refractory****chromite magnesia refractory****chromite magnesite refractory**

refractory (107) composed predominantly of **chromite** (037) and containing greater than or equal to 30 % by mass of chromium sesquioxide and less than 30 % by mass of magnesium oxide

NOTE ISO 10081-2:— contains compositional data on chromite refractories.

033**cordage de fibres céramiques, m****cordage de fibres céramiques réfractaires (USA), m**

fibre céramique (026) façonnée à laquelle on a ajouté ou non d'autres filaments ou fils, pour donner un ou différents types de cordages: cordage retordu, câblé ou calorifuge

[EN 1094-1:1997]

034**ruban en fibres céramiques, m****textile en fibres céramiques, m****ruban en fibres céramiques réfractaires (USA), m**

textile en fibres céramiques réfractaires, m tissu de **fibres céramiques** (026) contenant ou non d'autres filaments ou fils

[EN 1094-1:1997]

035**fil de fibres céramiques, m****fil de fibres céramiques réfractaires (USA), m**

fibre céramique (026) tordue en un fil continu avec ou sans renforcement de filaments

[EN 1094-1:1997]

036**liaison chimique, f**

liaison (013) inorganique ou organico-minérale dont le durcissement s'opère par réaction chimique, et non hydraulique, à température ambiante ou à des températures plus élevées

[ENV 1402-1:1995]

037**chromite, f**

matière première contenant une quantité importante de sesquioxyde de chrome combiné à d'autres oxydes métalliques divalents et trivalents pour former une structure cristalline cubique, et de composition chimique appropriée à l'emploi dans un **réfractaire** (107)

038**réfractaire de chromite, m****réfractaire de magnésie-chromite, m**

réfractaire (107) composé principalement de **chromite** (037) et contenant une proportion de sesquioxyde de chrome supérieure ou égale à 30 % en masse et une proportion d'oxyde de magnésium inférieure à 30 % en masse

NOTE L'ISO 10081-2:— contient les données de composition des réfractaires de chromite.

039**closed pores**

pores that are enclosed within a **refractory** (107) and are not penetrated by the immersion liquid in the test specified in ISO 5017:1998

NOTE 1 Adapted from ISO 5016:1997.

NOTE 2 In principle, these pores are those which are not connected to the atmosphere, either directly or via one another.

040**closed porosity**

ratio of the total volume of the **closed pores** (039) in a porous **refractory** (107) to its **bulk volume** (018), expressed as a percentage of the bulk volume

[EN 993-1:1995]

041**coating**

unshaped refractory (136) consisting of a mixture of fine **aggregate** (003) and **bond** (013), supplied for use with a higher water or other liquid content than a **jointing material** (076)

[ENV 1402-1:1994]

NOTE 1 The principle bond may be **ceramic** (025), **hydraulic** (073), **chemical** (036) or **organic** (093). The mixture is applied manually (with a brush or trowel), by pneumatic or mechanical projection, by spraying or dipping.

NOTE 2 Other types of coating can be applied to refractory components by specialized techniques (e.g. flame or plasma spraying) but these are generally considered as advanced technical ceramic materials rather than refractories.

042**cold compressive strength****cold crushing strength**

maximum load (applied under specified conditions at room temperature) divided by the area over which the load is applied, that a **refractory** (107) will withstand before failure occurs

[ISO 10059-1:1992]

043**corner defect**

missing corner of a **brick** (014) defined by three dimensional measurements

[ISO 12678-2:1996]

039**pores fermés, m**

pores contenus dans un **réfractaire** (107) et qui ne sont pas pénétrés par le liquide d'immersion dans l'essai spécifié dans l'ISO 5017:1998

NOTE 1 Adapté de l'ISO 5016:1997.

NOTE 2 En principe, ces pores sont ceux qui ne sont pas reliés à l'atmosphère, que ce soit directement ou de proche en proche.

040**porosité fermée, f**

rapport du volume total de **pores fermés** (039) dans un **réfractaire** poreux (107) à son **volume apparent** (018), exprimé en pourcentage dudit volume

[EN 993-1:1995]

041**enduit, m**

réfractaire non façonné (136) composé d'un mélange de **granulat** (003) fin et de **liaison** (013), destiné à être utilisé avec une teneur plus élevée en eau ou en un autre liquide qu'un **matériau de jointoiment** (076)

[ENV 1402-1:1994]

NOTE 1 Le liant principal peut être **céramique** (025), **hydraulique** (073), **chimique** (036) ou **organique** (093). Le mélange est appliqué manuellement (à la brosse ou à la truelle), par projection pneumatique ou mécanique, par pulvérisation ou par trempage.

NOTE 2 D'autres types d'enduit peuvent être appliqués aux composants réfractaires au moyen de techniques spécialisées (par exemple projection à la flamme ou projection par plasma) mais ces derniers sont généralement considérés comme des matériaux de céramiques techniques avancées plutôt que comme des réfractaires.

042**résistance à la compression à froid, f****résistance à l'écrasement à froid, f**

charge maximale (appliquée dans des conditions spécifiées à température ambiante) divisée par la surface d'application de la charge, à laquelle le **réfractaire** (107) devra résister avant rupture

[ISO 10059-1:1992]

043**défaut d'angle, m**

angle manquant d'une **brique** (014) défini par trois mesures dimensionnelles

[ISO 12678-2:1996]

044**corrosion**

surface wear caused by the chemical action of external agencies

045**crater**

clearly defined hole in the surface of a **brick** (014) whose parameters, maximum diameter, minimum diameter and depth can be measured

[ISO 12678-2:1996]

046**creep****creep in compression**

isothermal deformation of a stressed **refractory** (107) as a function of time

[EN 993-9:1997]

047**dead-burned**

heat-treated raw material for a **basic refractory** (009) rendering it more stable and less reactive to atmospheric hydration or carbon dioxide

048**deflocculant****deflocculating agent**

electrolyte added to a material to produce dispersion of fine particles

049**deflocculated castable**

refractory castable (109) with a **hydraulic bond** (073), with a minimum of 2 % by weight of ultra-fine particles (less than one micron) and at least one **deflocculating agent** (048)

[ENV 1402-1:1994]

050**dense-shaped refractory product****dense refractory**

refractory (107) with specific dimensions, having a **true porosity** (133) of less than 45 % by volume

[EN 993-1:1995]

044**corrosion, f**

usure en surface due à l'action chimique d'agents extérieurs

045**cratère, m**

trou clairement défini apparaissant à la surface d'une **brique** (014) et dont les paramètres, le diamètre maximal, le diamètre minimal et la profondeur peuvent être mesurés

[ISO 12678-2:1996]

046**fluage, m****fluage en compression, m**

déformation isotherme en fonction du temps d'un **réfractaire** (107) soumis à une contrainte

[EN 993-9:1997]

047**cuit à mort, adj**

état d'une matière première destinée à un **réfractaire basique** (009), qui a été soumise à un traitement thermique afin de la rendre plus stable et moins réactive à l'hydratation atmosphérique ou au gaz carbonique

048**défloculant, m****agent de défloculation, m**

électrolyte ajouté à un matériau afin de disperser les particules fines

049**béton défloculé, m**

béton réfractaire (109) avec **liaison hydraulique** (073), d'une teneur minimale en particules ultrafines (inférieures à un micron) de 2 % en masse et contenant au moins un **agent de défloculation** (048)

[ENV 1402-1:1994]

050**produit réfractaire façonné dense, m****réfractaire dense, m**

réfractaire (107) de dimensions spécifiques, ayant une **porosité totale** (133) inférieure à 45% en volume

[EN 993-1:1995]

051**doloma**

intimate mixture of calcium and magnesium oxides produced by calcination of the naturally occurring or synthetic mixed carbonate or hydroxide

NOTE The term “dolomite” is sometimes used to describe doloma material but is the correct term for naturally occurring uncalcined rock.

052**doloma refractory**

refractory (107) composed predominantly of **doloma** (051)

NOTE ISO 10881-2:— contains compositional data on doloma-containing refractories.

053**dry mix****dry vibratable refractory (USA)**

unshaped refractory (136) specially designed to be placed in the dry state by **vibration** (137) or **ramming** (104)

[ENV 1402-1:1994]

NOTE During placing a dry mix reaches maximum compaction and it becomes possible to remove the former either before or after heating. The material may include a temporary bond but it eventually has a **ceramic bond** (025).

054**dry strength**

mechanical strength of a shaped and dried, but unfired, **refractory** (107)

055**edge defect**

missing edge of a **brick** (014) or **block** (012) defined by three dimensional measurements

[ISO 12678-2:1996]

056**erosion**

surface wear of a **refractory** (107) caused by the mechanical action of a fluid, whether or not it contains solid material

057**fin**

thin layer of material on a face of a **brick** (014) or **block** (012) that projects beyond the edge

[ISO 12678-2:1996]

051**dolomie (après cuisson), f**

mélange intime d'oxydes de calcium et de magnésium produits par calcination du carbonate ou de l'hydroxyde d'origine naturelle ou synthétique

NOTE En français, dolomie est aussi le terme utilisé pour la roche naturelle non calcinée; le terme dolomite correspond au nom du minéral.

052**réfractaire de dolomie, m**

produit **réfractaire** (107) composé principalement de **dolomie** (051)

NOTE L'ISO 10081-2:— contient les données de composition des réfractaires contenant de la dolomie.

053**mélange sec, m****réfractaire vibrable à sec (USA), m**

réfractaire non façonné (136) spécialement conçu pour être installé à l'état sec par **vibration** (137) ou par **damage** (104)

[ENV 1402-1:1994]

NOTE Lors de sa mise en place, un mélange sec atteint son niveau de compactage maximal et il devient possible de retirer le gabarit avant ou après le traitement thermique. Le matériau peut comprendre une liaison provisoire mais il a éventuellement une **liaison céramique** (025).

054**résistance à sec, f**

résistance mécanique d'un **réfractaire** façonné et séché, mais non cuit (107)

055**défaut d'arête, m**

arête manquante d'une **brique** (014) ou d'un **bloc** (012) définie par trois mesures dimensionnelles

[ISO 12678-2:1996]

056**érosion, f**

usure en surface d'un **réfractaire** (107) par action mécanique d'un fluide chargé ou non de matières solides

057**ailette, f**

fine couche de matériau sur la surface d'une **brique** (014) ou d'un **bloc** (012) formant une projection au-delà de l'arête

[ISO 12678-2:1996]

058**fines**

small-sized fraction of a mixture of particles used in the manufacture of a **refractory** (107)

059**fireclay refractory****firebrick**

refractory (107) composed predominantly of **aluminosilicate** (006) containing greater than or equal to 30 % and less than 45 % by mass of aluminium oxide

NOTE Adapted from ISO 10081-1:—.

060**firing**

heat-treatment of a shaped **refractory** (107)

061**flint clay**

hard flint-like naturally occurring kaolinitic material showing conchoidal fracture which is practically devoid of natural plasticity

062**forsterite**

magnesium orthosilicate, often naturally occurring, with a chemical composition suitable for use as a **refractory** (108) raw material

063**forsterite refractory**

refractory (107) composed predominantly of **forsterite** (062) and containing greater than 40 % by mass of magnesium oxide

NOTE Adapted from ISO 10081-2:—.

064**fused grain refractory**

refractory (107) made predominantly from grain that has solidified from a fused or molten condition

065**granulometric class**

mesh width of the finest sieve through which 95 % by mass of an **unshaped refractory** (136) material passes

[ENV 1402-1:1994]

NOTE The sieve referred to is in accordance with ISO 565:1990.

058**fines, f**

fraction de grains de petites tailles d'un mélange de particules utilisée dans la fabrication d'un **réfractaire** (107)

059**réfractaire argileux, m****brique d'argile réfractaire, f**

réfractaire (107) composé principalement **d'aluminosilicate** (006) ayant une teneur en oxyde d'alumine supérieure ou égale à 30 % et inférieure à 45 % en masse

NOTE Adapté de l'ISO 10081-1:—.

060**cuisson, f**

traitement thermique d'un **réfractaire** façonné (107).

061**argile flint, m**

matériau kaolinitique dur d'origine naturelle de type flint présentant une cassure conchoïdale, pratiquement dépourvu de plasticité naturelle

062**forstérite, f**

orthosilicate de magnésium, souvent d'origine naturelle, de composition chimique appropriée à l'emploi comme matière première **réfractaire** (108)

063**réfractaire de forstérite, m**

réfractaire (107) composé principalement de **forstérite** (062) et contenant plus de 40 % d'oxyde de magnésium en masse

NOTE Adapté de l'ISO 10081-2:—.

064**réfractaire à grains fondus, m**

réfractaire (107) constitué principalement de grains solidifiés à partir d'un état fondu ou en fusion

065**classe granulométrique, f**

largeur de maille du tamis le plus fin au travers duquel passent au moins 95 % en masse d'un matériau **réfractaire non façonné** (136)

[ENV 1402-1:1994]

NOTE Le tamis mentionné ici est conforme à l'ISO 565:1990.

066**green strength**

mechanical strength of a shaped, but unfired **refractory** (107)

067**gunning**

application technique that uses pneumatic or mechanical means to project a **gunning material** (068) on to a hot or cold surface

068**gunning material**

mixture of **aggregate** (003) and **bond** (013), especially prepared for placing by pneumatic or mechanical projection

[ENV 1402-1:1994]

NOTE Gunning materials may be either:

- a) a **refractory castable** (109) which is supplied dry and used after the addition of water during or before gunning;
- b) a **plastic refractory** (098) which is specially designed for gunning under high air pressure with special equipment, and normally delivered in a ready-to-use state.

069**hairline crack**

fine crack visible on the surface of a **brick** (014) or **block** (012) whose length may be measured and whose width is less than or equal to 0,2 mm

[ISO 12678-2:1996]

070**heat setting jointing material****heat setting mortar****refractory mortar**

type of **jointing material** (076) which hardens at elevated temperatures and contains a **chemical bond** (036) and/or a **ceramic bond** (025)

071**high alumina refractory**

refractory (107) composed predominantly of alumina and/or **alumino-silicate** (006) containing greater than or equal to 45 % by mass of aluminium oxide

NOTE ISO 10081-1:— contains compositional data on high alumina refractories.

066**résistance à l'état cru, f**

résistance mécanique d'un **réfractaire** (107) façonné mais non cuit

067**projection, f****grunitage, m**

technique d'application qui utilise des moyens pneumatiques ou mécaniques pour projeter un **mélange projetable** (068) sur une surface chaude ou froide

068**mélange projetable, m****mélange grunitable, m**

mélange de **granulat** (003) et de **liaison** (013), spécialement préparé pour être mis en place par projection pneumatique ou mécanique

[ENV 1402-1:1994]

NOTE Les mélanges projetables peuvent être:

- a) du **béton réfractaire** (109) sec et utilisé après addition d'eau pendant ou après la projection;
- b) un mélange **réfractaire plastique** (098) spécialement conçu pour être projeté sous pression d'air élevée à l'aide d'un matériel spécial, et normalement livré prêt à l'emploi.

069**fissure (ligne très fine), f**

fissure fine visible sur la surface d'une **brique** (014) ou d'un **bloc** (012) dont la longueur peut être mesurée et la largeur doit être inférieure ou égale à 0,2 mm

[ISO 12678-2:1996]

070**produit de jointoientement faisant prise à chaud, m****ciment faisant prise à chaud, m****mortier réfractaire, m**

type de **produit de jointoientement** (076) qui durcit à des températures élevées et qui contient une **liaison chimique** (036) et/ou une **liaison céramique** (025)

071**réfractaire à haute teneur en alumine, m**

réfractaire (107) composé principalement d'alumine et/ou **d'alumino-silicate** (006) dont la teneur en oxyde d'aluminium est supérieure ou égale à 45 % en masse

NOTE L'ISO 10081-1:— contient les données de composition des réfractaires à haute teneur en alumine.

072**hydration tendency**

tendency of a **refractory** (108) raw material or product to combine with water when exposed to moist air or steam under controlled test conditions

NOTE Adapted from BS 1902-3.14:1996.

073**hydraulic bond**

bond (013) formed by the chemical reaction of specific solid particles with water to produce setting and hardening at ambient temperature

[ENV 1402-1:1994]

074**injection mix**

unshaped refractory (136) specially designed to be injected by a pump using pressures of between 10 bar and 20 bar

[ENV 1402-1:1994]

NOTE An injection mix may be supplied ready for use, or may require mixing.

075**insulating refractory**

refractory (107) with a low **thermal conductivity** (129) and low heat capacity

NOTE Insulating refractory is a general term. Shaped products are more specifically defined (see 116).

076**jointing material**

refractory (107) intended for laying and jointing **brick(s)** (014) or **block(s)** (012) by trowelling, grouting in the joints or dipping

[ENV 1402-1:1994]

NOTE 1 These materials are mixtures of fine **aggregate** (003) and **bond** (013), supplied in the dry state or mixed with suitable liquids ready for use.

NOTE 2 See also **air-setting mortar** (004) and **heat setting mortar** (070).

077**lime refractory**

refractory (107) containing greater than or equal to 70 % by mass of calcium oxide and less than 30 % by mass of magnesium oxide

NOTE Adapted from ISO 10081-2:—.

072**tendance à l'hydratation, f**

tendance d'une matière première ou d'un produit **réfractaire** (108) à se combiner à l'eau lorsqu'il est exposé à de l'air humide ou à de la vapeur d'eau dans des conditions d'essai contrôlées

NOTE Adapté de la norme BS 1902-3.14:1996.

073**liaison hydraulique, f**

liaison (013) formée par la réaction chimique de particules solides spécifiques avec de l'eau pour produire une prise et un durcissement à température ambiante

[ENV 1402-1:1994]

074**mélange pour injection, m**

réfractaire non façonné (136) spécialement conçu pour être injecté à l'aide d'une pompe à des pressions comprises entre 10 bar et 20 bar

[ENV 1402-1:1994]

NOTE Un mélange pour injection peut être livré prêt à l'emploi ou nécessiter un mélange.

075**réfractaire isolant, m**

réfractaire (107) dont la **conductivité thermique** (129) et le pouvoir calorifique sont faibles

NOTE Le terme **réfractaire isolant** est un terme générique. Les produits façonnés sont définis de manière plus spécifique (voir 116).

076**matériau de jointoiement, m**

réfractaire (107) destiné à la pose et au jointoiement des **briques** (014) ou des **blocs** (012) par mise en place à la truelle, cimentation des joints ou trempage

[ENV 1402-1:1994]

NOTE 1 Ces matériaux sont des mélanges de **granulat** (003) fin et de **liaison** (013), livrés à l'état sec ou mélangés avec des liquides appropriés prêts à l'emploi.

NOTE 2 Voir également **mortier faisant prise à l'air** (004) et **ciment faisant prise à chaud** (070).

077**réfractaire de chaux, m**

réfractaire (107) dont la teneur en oxyde de calcium est supérieure ou égale à 70 % en masse et la teneur en oxyde de magnésium est inférieure à 30 % en masse

NOTE Adapté de l'ISO 10081-2:—.

078**low alumina fireclay refractory**

refractory (107) composed of **alumino-silicate** (006) and silica, containing less than 85 % by mass of silica and a minimum of 10 % and less than 30 % by mass of aluminium oxide

NOTE Adapted from ISO 10081-1:—.

079**low cement castable****LCC**

deflocculated castable (049) containing greater than 1 % and a maximum of 2,5 % calcium oxide on a calcined basis

[ENV 1402-1:1994]

080**magnesia**

magnesium oxide produced by **calcination** (019) of naturally occurring or synthetic magnesium carbonate or hydroxide and used as a raw material, normally in the **dead-burned** (047) state

NOTE Naturally occurring carbonate rock is termed "magnesite" which is sometimes incorrectly used to describe the calcined product.

081**magnesia carbon refractory**

refractory (107) composed predominantly of **magnesia** (080) and between 7 % and 50 % by mass of residual carbon

082**magnesia chromite refractory**

refractory (107) composed largely of **magnesia** (080) and **chromite** (037) in which the magnesia is the predominate component by mass

NOTE ISO 10081-2:— contains compositional data on magnesia chromite refractories.

083**magnesia doloma refractory**

refractory (107) composed largely of **magnesia** (080) and **doloma** (051) in which the magnesia predominates by mass

NOTE ISO 10081-2:— contains compositional data on magnesia doloma refractories.

078**réfractaire argileux à basse teneur en alumine, m**

réfractaire (107) composé d'**alumino-silicate** (006) et de silice, dont la teneur en silice est inférieure à 85 % en masse et la teneur minimale en oxyde d'aluminium est comprise entre 10 % et 30 % en masse

NOTE Adapté de l'ISO 10081-1:—.

079**béton réfractaire à faible teneur en ciment, m****LCC**

béton défloculé (049) réfractaire dont la teneur maximale en oxyde de calcium est comprise entre 1 % et 2,5 % lorsqu'il est calciné

[ENV 1402-1:1994]

080**magnésie, f**

oxyde de magnésium produit par **calcination** (019) de carbonate ou d'hydroxyde de magnésium d'origine naturelle ou synthétique et utilisé comme matière première, généralement à l'état **cuit à mort** (047).

NOTE En français, la roche carbonatée d'origine naturelle est aussi appelée magnésie; le minéral est appelé magnésite.

081**réfractaire de magnésie-carbone, m**

réfractaire (107) composé principalement de **magnésie** (080) et dont la teneur en carbone résiduel est comprise entre 7 % et 50 % en masse

082**réfractaire de magnésie-chromite, m**

réfractaire (107) composé essentiellement de **magnésie** (080) et de **chromite** (037), et dans lequel la magnésie est la composante prédominante en masse

NOTE L'ISO 10081-2:— contient les données de composition des réfractaires de magnésie-chromite.

083**réfractaire de magnésie-dolomie, m**

réfractaire (107) composé essentiellement de **magnésie** (080) et de **dolomie** (051) dans lequel la magnésie est la composante prédominante en masse

NOTE L'ISO 10081-2:— contient les données de composition des réfractaires de magnésie-dolomie.

084**magnesia refractory**

refractory (107) containing greater than 80 % by mass of magnesium oxide

NOTE ISO 10081-2:— contains compositional data on magnesia refractories.

085**magnesia spinel refractory**

refractory (107) composed predominantly of **magnesia** (080) and **spinel** (123) containing greater than or equal to 20 % by mass of magnesium oxide

NOTE ISO 10081-2:— contains compositional data on magnesia spinel refractories.

086**medium cement castable****MCC**

deflocculated castable (049) containing greater than 2,5 % calcium oxide on a calcined basis

[ENV 1402-1:1994]

087**modulus of rupture**

maximum stress that a prismatic test piece of a **refractory** (107) of specified dimensions can withstand when it is bent in a three-point bending device

[ISO 5014:1997]

088**mouldable ceramic fibre****mouldable refractory ceramic fibre (USA)**

ceramic fibre (026) with inorganic and/or organic binder (010) which may be moulded

[EN 1094-1:1997]

089**neutral refractory**

refractory (107) which has no appreciable chemical reaction at high temperature with an **acid refractory** (002), a **basic refractory** (009), an acid or basic **slag** (121) or flux

084**réfractaire de magnésie, m**

réfractaire (107) dont la teneur en oxyde de magnésium est supérieure à 80 % en masse

NOTE L'ISO 10081-2:— contient les données de composition des réfractaires de magnésie.

085**réfractaire de magnésie-spinelle, m**

réfractaire (107) composé principalement de **magnésie** (080) et de **spinelle** (123) dont la teneur en oxyde de magnésium est supérieure ou égale à 20 % en masse

NOTE L'ISO 10081-2:— contient les données de composition des réfractaires de magnésie-spinelle.

086**béton réfractaire à teneur moyenne en ciment, m****MCC**

béton défloculé (049) réfractaire dont la teneur en oxyde de calcium est supérieure à 2,5 % lorsqu'il est calciné

[ENV 1402-1:1994]

087**module de rupture, m**

contrainte maximale à laquelle une éprouvette prismatique de **réfractaire** (107) de dimensions spécifiées peut résister lorsqu'elle est soumise à l'action d'un dispositif de flexion trois points

[ISO 5014:1997]

088**masse plastique à base de fibres céramiques, f****masse plastique à base de fibres céramiques réfractaires (USA), f**

fibre céramique (026) contenant un **liant** (010) minéral et/ou organique et qui peut être moulée

[EN 1094-1:1997]

089**réfractaire neutre, m**

réfractaire (107) ne faisant état d'aucune réaction chimique importante à haute température lorsqu'il est en contact avec un **réfractaire acide** (002), un **réfractaire basique** (009), un **laitier** (121) acide ou basique ou un fondant

090**no cement castable****NCC**

deflocculated castable (049) containing a maximum of 0,2 % calcium oxide on a calcined basis and containing no hydraulic setting cement

[ENV 1402-1:1994]

091**open crack**

crack or tear in the surface of a **brick** (014) or **block** (012) whose length is more than 10 mm and whose width is more than 0,2 mm

[ISO 12678-2:1996]

092**open pores**

pores in a **refractory** (107) that are penetrated by the immersion liquid in the test specified in ISO 5017:1998

[ISO 5016:1997]

NOTE These pores are, in principle, all those that are connected with the atmosphere, either directly or via one another.

093**organic bond**

bond (013) of organic nature with bonding or hardening at ambient temperature or at a higher temperature

[ENV 1402-1:1994]

094**permeability**

property of a **refractory** (107) allowing a fluid to pass through it when under a difference of pressure

[EN 993-4:1995]

095**permanent change in dimensions on heating****permanent linear change****PLC**

dimensional expansion or contraction that remains in a **refractory** (107) that is heated with no externally applied force to a specified temperature for a specified time and then cooled to ambient temperature

NOTE Adapted from ISO 2478:1987.

090**béton réfractaire sans ciment**, m**NCC**

béton défloculé (049) réfractaire dont la teneur maximale en oxyde de calcium est de 0,2 % lorsqu'il est calciné, et qui ne contient pas de ciment à prise hydraulique

[ENV 1402-1:1994]

091**fêlure**, f

fissure ou déchirure de surface d'une **brique** (014) ou d'un **bloc** (012) dont la longueur est supérieure à 10 mm et la largeur est supérieure à 0,2 mm

[ISO 12678-2:1996]

092**pores ouverts**, m

pores d'un **réfractaire** (107) qui sont infiltrés par le liquide d'immersion dans l'essai spécifié dans l'ISO 5017:1998

[ISO 5016:1997]

NOTE En principe, ces pores sont tous ceux en contact avec l'atmosphère, que ce soit directement ou de proche en proche.

093**liaison organique**, f

liaison (013) de nature organique dont la liaison ou le durcissement s'opère à la température ambiante ou à une température plus élevée

[ENV 1402-1:1994]

094**perméabilité**, f

propriété permettant à un fluide de passer au travers d'un **réfractaire** (107) lorsqu'il est soumis à une différence de pression

[EN 993-4:1995]

095**variation permanente de dimensions sous l'action de la chaleur**, f**variation linéaire permanente**, f**PVD**

dilatation ou retrait dimensionnel résiduel d'un **réfractaire** (107) chauffé sans application de charge extérieure à une température spécifiée pendant une période spécifiée, puis refroidi à température ambiante

NOTE Adapté de l'ISO 2478:1987.

096**pitch bonding
tar bonding**

use of pitch or tar to produce a **bond** (013) in a pressed unfired **refractory** (107)

097**pitch impregnation**

use of liquid pitch or tar to impregnate a **refractory** (107) after forming or **firing** (060)

NOTE Adapted from ISO 10060:1993.

098**plastic refractory
mouldable refractory**

unshaped refractory (136), supplied ready for use, with a high **workability** (139), made up of **aggregate** (003), **bond** (013) and liquid, and which hardens after placing by the action of heat

NOTE 1 According to the type of product, the main **bond** (013) may be **ceramic** (025), **chemical** (036) or **organic** (093). Plastic refractory materials are normally supplied in soft, pre-formed blocks or slices and placed by **ramming** (104) (mechanical or manual).

NOTE 2 Adapted from ENV 1402-1:1994.

099**pre-formed shape**

shape made from an **unshaped refractory** (136), cast or moulded and pre-treated by the manufacturer, so that it can be directly placed in service

[ENV 1402-1:1994]

100**pre-formed shape (rigid)**

rigid shape made of **ceramic fibre** (026) with the addition of inorganic and/or organic **binder** (010), fired or unfired

[EN 1094-1:1997]

101**protrusion
indentation**

imperfection that may occur during the moulding or firing process of a **brick** (014) or a **block** (012)

[ISO 12678-2:1996]

096**liaison au brai, f****liaison au goudron, f**

utilisation de brai ou de goudron pour obtenir une **liaison** (013) dans un **réfractaire** (107) pressé non cuit

097**imprégnation de brai, f**

utilisation de brai ou de goudron liquide pour imprégner un **réfractaire** (107) après façonnage ou **cuisson** (060)

NOTE Adapté de l'ISO 10060:1993.

098**mélange réfractaire plastique, m**

réfractaire non façonné (136), prêt à l'emploi, ayant une **ouvrabilité** (139) élevée, et composé de **granulat** (003), de **liaison** (013) et de liquide, et qui durcit après mise en place sous l'action de la chaleur

NOTE 1 Selon le type de produit, la **liaison** (013) principale peut être **céramique** (025), **chimique** (036) ou **organique** (093). Les mélanges réfractaires plastiques se présentent habituellement sous forme de blocs ou de pains tendres, préfaçonnés et mis en place par **rampage** (104) (mécanique ou manuel).

NOTE 2 Adapté de l'ENV 1402-1:1994.

099**pièce préformée, f**

pièce préparée à partir d'un **réfractaire non façonné** (136), coulé ou moulé et prétraité par le fabricant, pour être mise directement en service

[ENV 1402-1:1994]

100**pièce préformée (rigide), f**

forme rigide fabriquée à base de **fibres céramiques** (026) contenant un **liant** (010) minéral et/ou organique, cuite ou non

[EN 1094-1:1997]

101**aspérité, f
creux, m**

défaut d'aspect susceptible d'apparaître au cours du moulage ou de la cuisson d'une **brique** (014) ou d'un **bloc** (012)

[ISO 12678-2:1996]

102**pyrometric cone equivalent****PCE**

reference number of the **pyrometric reference cone** (103) that has bent over to the same degree as test pieces of a **refractory** (107) or the number of the two **cones** (103) that have bent over, one a little more and one a little less than the test pieces when the **cones** (103) and the test pieces have been mounted together and heated under specified conditions

[EN 993-12:1997]

103**pyrometric reference cone****cone**

blunt-tipped skew triangle pyramid with sharp edges, of specified shape and dimensions and of such composition that, when mounted and heated under specified conditions, it bends in a known manner with reference to its heat temperature

[EN 993-13:1995]

104**ramming**

process of installing or shaping an **unshaped refractory** (136) involving repeated impact

105**ram mix****ramming mix**

unshaped refractory (136) which is non-coherent before use, made up of **aggregate** (003), **bond** (013) and if necessary liquid, and placed by **ramming** (104) (mechanical or manual) or **vibration** (137)

NOTE 1 According to the type of product, the main **bond** (013) may be **ceramic** (025), **chemical** (036), or **organic** (093). Ram mixes are used as-delivered or after the addition of liquid(s).

NOTE 2 Adapted from ENV 1402-1:1994.

106**reference temperature****temperature of collapse**

temperature at which the tip of a **pyrometric reference cone** (103) reaches the level on which the base of the cone is mounted when the cone is heated at a specified rate under specified conditions

[EN 993-13:1995]

102**résistance pyroscopique, f**

numéro de référence du **cône pyroscopique de référence** (103) qui s'infléchit au même niveau que les éprouvettes d'un **réfractaire** (107) ou le numéro des deux **cônes** (103) qui s'infléchissent, l'un légèrement plus et l'autre légèrement moins que les éprouvettes lorsque les **cônes** (103) et les éprouvettes sont montés ensemble et chauffés dans des conditions spécifiées

[EN 993-12:1997]

103**cône pyroscopique de référence, m****cône, m**

pyramide triangulaire tronquée aux arêtes rectilignes, de forme et de dimensions spécifiées, de composition telle que lorsqu'elle est mise en place et élevée en température dans des conditions spécifiées, elle s'affaisse d'une façon déterminée en fonction de la température

[EN 993-13:1995]

104**damage, m**

procédé de mise en place ou de façonnage d'un **réfractaire non façonné** (136), qui implique des chocs répétés

105**pisé, m**

réfractaire non façonné (136) non cohérent avant utilisation, composé de **granulat** (003), de **liaison** (013) et, si nécessaire, de liquide, puis mis en place par **damage** (104) (mécanique ou manuel) ou **vibration** (137)

NOTE 1 Selon le type de produit, la **liaison** (013) principale peut être **céramique** (025), **chimique** (036) ou **organique** (093). Les pisés sont utilisés en l'état de réception ou après ajout de liquide(s).

NOTE 2 Adapté de l'ENV 1402-1:1994.

106**température de référence, f****température d'affaissement, f**

température à laquelle le sommet du **cône pyroscopique de référence** (103) s'affaisse au niveau de sa base lorsqu'il est chauffé à une vitesse spécifiée dans les conditions spécifiées

[EN 993-13:1995]

107**refractory**, noun**refractory product****refractory material**

non-metallic material or product (but not excluding those containing a proportion of metal) whose chemical and physical properties allow it to be used in a high temperature environment

108**refractory**, adj

able to be used in a high temperature environment

109**refractory castable****castable**

non-coherent mixture of **aggregate** (003) and **bond** (013), mainly supplied dry and placed by **casting** (024) after the addition and mixing of water or another liquid

NOTE Adapted from ENV 1402-1:1994.

110**refractoriness**

characteristic property of a **refractory** (107) that allows it to withstand a high temperature in its environment and conditions of use

111**refractoriness-under-load****R-U-L**

particular measure of the behaviour of a **refractory** (107) subjected to the combined effects of load, rising temperature and time

[EN 993-8:1997]

112**regular castable**

refractory castable (109) with a **hydraulic bond** (073) containing cement but without a **deflocculant** (048) and with a calcium oxide content greater than 2,5 % by weight on a calcined basis

NOTE Adapted from ENV 1402-1:1994.

113**resilience**

ability of **ceramic fibres** (026) to spring back after compression to 50 % of thickness

[ISO 10635:1999]

NOTE Resilience is the ratio of the thickness of a product after the application and relaxation of a compressive force which reduces the original thickness to 50 % of its original value, to its original thickness.

107**réfractaire**, nom, m**produit réfractaire**, m**matériau réfractaire**, m

matériaux ou produit non métallique (mais n'excluant pas les matériaux ou les produits contenant une certaine proportion de métal) dont les propriétés chimiques et physiques permettent son emploi dans un environnement à haute température

108**réfractaire**, adj

peut être utilisé dans un environnement à haute température

109**béton réfractaire**, m

mélange non cohérent de **granulat** (003) et de **liaison** (013), principalement sec et mis en place par **coulage** (024) après addition et mélange d'eau ou d'un autre liquide

NOTE Adapté de l'ENV 1402-1:1994.

110**réfractarité**, f

propriété caractéristique d'un **réfractaire** (107) qui lui permet de résister aux hautes températures, dans son environnement et dans les conditions d'utilisation

111**résistance à l'affaissement sous charge**, f**R-U-L**

mesure particulière du comportement d'un **réfractaire** (107) soumis à des effets conjugués de charge, d'augmentation de température et de temps

[EN 993-8:1997]

112**béton réfractaire conventionnel**, m

béton réfractaire (109) à **liaison hydraulique** (073) à base de ciment, mais ne comportant pas de **défloculant** (048) et dont la teneur en oxyde de calcium est supérieure à 2,5 % en masse lorsqu'il est calciné

NOTE Adapté de l'ENV 1402-1:1994.

113**résilience**, f

capacité des **fibres céramiques** (026) de se détendre après avoir subi une compression à 50 % de leur épaisseur

[ISO 10635:1999]

NOTE La résilience est le rapport de l'épaisseur d'un produit après l'application et la relaxation d'une contrainte de compression qui réduit l'épaisseur à 50 % de sa valeur initiale, à son épaisseur initiale.

114**resin bonding**

use of resin to produce a **bond** (013) in a **refractory** (107) when heated to a relatively low temperature (up to 800 °C)

[ISO 10060:1993]

115**segregation**

separation of **aggregate** (003) and **fines** (058) during fabrication of a **refractory** (107) to leave a honeycomb appearance and/or a layer of excess fines

[ENV 1402-7:1998]

116**shaped insulating refractory**

shaped refractory (107) having a **true porosity** (133) of not less than 45% by volume

[ISO 5016:1997]

NOTE These products are characterized by low **thermal conductivity** (129) and low heat capacity.

117**shot content**

percentage of non-fibrous particles that would be retained on a 75 µm nominal aperture sieve complying with the requirements given in ISO 565

[ISO 10635:1999]

118**silica refractory**

refractory (107) containing greater than or equal to 93 % by mass of silica

NOTE Adapted from ISO 10081-1:—.

119**siliceous refractory**

refractory (107) containing less than 93 % and greater than or equal to 85 % by mass of silica

NOTE Adapted from ISO 10081-1:—.

120**sintering**

joining of particles and increasing their contact interfaces by atom movement within and between the particles due to the application of heat

114**liaison à la résine, f**

utilisation de la résine pour obtenir une **liaison** (013) dans un **réfractaire** (107) lorsque celui-ci est chauffé à une température relativement basse (jusqu'à 800 °C)

[ISO 10060:1993]

115**ségrégation, f**

séparation du **granulat** (003) et des **fines** (058) au cours de la fabrication d'un **réfractaire** (107) laissant un aspect de nid d'abeilles et/ou une couche de fines excédentaires

[ENV 1402-7:1998]

116**réfractaire isolant façonné, m**

réfractaire façonné (107) dont la **porosité totale** (133) minimale est supérieure ou égale à 45 % en volume

[ISO 5016:1997]

NOTE Ces produits sont caractérisés par une **conductivité thermique** (129) et une capacité calorifique faibles.

117**teneur en infibrés, f**

pourcentage de particules non fibreuses retenues par un tamis d'ouverture nominale de 75 µm conforme aux exigences données dans l'ISO 565

[ISO 10635:1999]

118**réfractaire de silice, m**

réfractaire (107) dont la teneur en silice est supérieure ou égale à 93 % en masse

NOTE Adapté de l'ISO 10081-1:—.

119**réfractaire siliceux, m**

réfractaire (107) dont la teneur en silice est inférieure à 93 % et supérieure ou égale à 85 % en masse

NOTE Adapté de l'ISO 10081-1:—.

120**frittage, m**

jonction des particules et développement de leurs interfaces de contact par mouvement des atomes à l'intérieur et entre les particules en raison de l'application d'une source de chaleur

121**slag**

non-metallic material formed during refining of metal, as a by-product of a high temperature process, or resulting from chemical reaction between **refractory** (107) and its service environment

122**spalling**

fracture or rupture of a **refractory** (107) resulting in the physical detachment of pieces of the refractory

123**spinel**

magnesium aluminate, $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$

NOTE The term also applies in a general sense to a class of compounds with a cubic crystalline structure, composed of mixtures of di- and tri-valent metal oxides.

EXAMPLE

Chromite (037)

124**surface crazing**
crazing

network of **hairline cracks** (069) confined to the surface of a coherent **refractory** (107)

NOTE

Adapted from ISO 12678-2:1996.

125**tap-hole mix****tap-hole plastic (USA)**

specially designed **plastic refractory** (098), supplied ready for use, made up of **aggregate** (003), **bond** (013) and liquid which, after firing, form a carbon bond

NOTE 1 These materials are specially designed to fill blast furnace tap-holes.

NOTE 2 Adapted from ENV 1402-1:1994.

126**tempering**

heating a **pitch bonded** (096) **refractory** (107) to a relatively low temperature (up to 800 °C)

[ISO 10060:1993]

121**laitier, m****scorie, f**

matière non métallique formée pendant l'affinage d'un métal, comme produit dérivé d'un procédé à haute température, ou résultant de la réaction chimique entre le **réfractaire** (107) et son environnement d'utilisation

122**écaillage, m**

fracture ou rupture d'un **réfractaire** (107) entraînant la séparation physique des morceaux du réfractaire

123**spinelle, m**

aluminate de magnésium, $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$

NOTE Le terme s'applique également dans un sens général à une catégorie de composés ayant une structure cristalline cubique, constitués de mélanges d'oxydes métalliques bi- et trivalents.

EXAMPLE **Chromite** (037)

124**tressaillure de surface, f****tressaillure, f**

réseau de **fissures** (069) limitées à la surface d'un **réfractaire** cohérent (107)

NOTE Adapté de l'ISO 12678-2:1996.

125**masse de bouchage, f**

mélange **réfractaire plastique** (098) spécialement conçu, prêt à l'emploi, constitué de **granulat** (003), de **liaison** (013) et de liquide qui, après cuisson, forme un liant carboné

NOTE 1 Ces matériaux sont spécialement conçus pour boucher les trous de coulée de haut fourneau.

NOTE 2 Adapté de l'ENV 1402-1:1994.

126**tempérage, m**

traitement thermique d'un produit **réfractaire** (107) à **liaison au brai** (096) à une température relativement basse (jusqu'à 800 °C)

[ISO 10060:1993]

127**tensile strength
parting strength**

maximum tensile force that a coherent **ceramic fibre** (026) product can withstand before it fails

NOTE Adapted from ISO 10635:1999.

128**texture**

relationship between the shapes and sizes of the grains and pores in a coherent **refractory** (107)

129**thermal conductivity**

quantity of heat transmitted through a **refractory** (107) in unit time divided by unit cross-sectional area and unit temperature gradient along the direction of heat flow

130**thermal diffusivity**

thermal conductivity (129) of a **refractory** (107) divided by its heat capacity per unit volume

[ISO 8894-1:1987]

131**thermal shock resistance**

resistance of a **refractory** (107) to damage caused by abrupt temperature changes

NOTE Adapted from EN 993-11:1997 where test pieces are cooled abruptly from 950 °C to room temperature by air blowing.

132**true density**

ratio of the mass of the solid material of a porous **refractory** (107) to its **true volume** (134)

[ISO 5018:1983]

133**true porosity**

ratio of the total volume of the **open pores** (092) and the **closed pores** (039) in a porous **refractory** (107) to its **bulk volume** (018)

[ISO 5016:1997]

127**résistance à la traction, f
résistance à la déchirure, f**

force maximale de traction à laquelle un produit en **fibres céramiques** (026) cohérent peut résister avant la rupture

NOTE Adapté de l'ISO 10635:1999.

128**texture, f**

relation entre les formes et les dimensions des grains et des pores d'un **réfractaire** (107) cohérent

129**conductivité thermique, f**

quantité de chaleur transmise à travers un **réfractaire** (107) en unité de temps divisée par la section transversale et le gradient de température unitaires dans le sens du flux de chaleur

130**diffusivité thermique, f**

conductivité thermique (129) d'un **réfractaire** (107) divisée par sa capacité calorifique par unité de volume

[ISO 8894-1:1987]

131**résistance au choc thermique, f**

résistance d'un **réfractaire** (107) à l'endommagement dû à de brusques variations de température

NOTE Adapté de l'EN 993-11:1997, lorsque les éprouvettes sont brusquement refroidies d'une température de 950 °C à température ambiante par soufflage d'air.

132**masse volumique absolue, f**

rapport de la masse de la matière solide dans un produit **réfractaire** (107) poreux à son **volume total** (134)

[ISO 5018:1983]

133**porosité totale, f**

rapport du volume total des **pores ouverts** (092) et des **pores fermés** (039) dans un **réfractaire** (107) poreux à son **volume apparent** (018)

[ISO 5016:1997]

134**true volume**

volume of the solid material in a porous **refractory** (107)

[ISO 5016:1997]

135**ultra-low cement castable****ULCC**

deflocculated **castable** (049) containing greater than 0,2 % and up to 1,0 % calcium oxide on a calcined basis

NOTE Adapted from ENV 1402-1:1994.

136**unshaped refractory**

mixture consisting of **aggregate** (003) and **bond** (013), prepared ready for use either directly in the condition in which they are supplied or after addition of one or more suitable liquids and which satisfies the requirements of **refractoriness** (110)

NOTE 1 Such a mixture may contain metallic, organic or inorganic fibrous material and may be either dense or insulating. An insulating mixture is one whose **true porosity** (133) is not less than 45 % when determined in accordance with ISO 5016, using a test piece fired to specified conditions.

NOTE 2 Adapted from ENV 1402-1:1994.

137**vibro-compaction****vibration**

use of vibration to compact an **unshaped refractory** (136) during installation or test piece preparation

138**warpage**

deviation of a plane surface on a **refractory** (107) from being flat

[ENV 1402-7:1998]

139**workability**

measure of the ease of moulding or shaping an **unshaped refractory** (136)

134**volume total, m³**

volume de la matière solide dans un **réfractaire** (107) poreux

[ISO 5016:1997]

135**béton réfractaire à très faible teneur en ciment, m³****ULCC**

béton défloculé (049) réfractaire dont la teneur en oxyde de calcium est comprise entre 0,2 % et 1,0 % lorsqu'il est calciné

NOTE Adapté de l'ENV 1402-1:1994.

136**réfractaire non façonné, m³**

mélange constitué de **granulats** (003) et de **liaison** (013), préparé pour être prêt à l'emploi soit directement dans les conditions dans lesquelles il est livré, soit après addition d'un ou de plusieurs liquides appropriés, et conforme aux exigences de **réfractarité** (110)

NOTE 1 Ce type de mélange peut contenir des matières métalliques, organiques ou minérales fibreuses et peut être dense ou isolant. Un mélange isolant est un mélange dont la **porosité totale** (133) n'est pas inférieure à 45 %, lorsqu'elle est déterminée conformément à l'ISO 5016, en utilisant une éprouvette cuite dans les conditions spécifiées.

NOTE 2 Adapté de l'ENV 1402-1:1994.

137**compactage par vibration, m³****vibration, f**

utilisation de vibrations pour rendre compact un **réfractaire non façonné** (136) lors de sa mise en place ou de la préparation des éprouvettes

138**gauchissement, m**

écart de planéité d'une surface plane d'un produit **réfractaire** (107)

[ENV 1402-7:1998]

139**ouvrabilité, f**

mesure de la facilité de moulage ou de façonnage d'un **réfractaire non façonné** (136)

140**yield by volume**

mass of **unshaped refractory** (136), as delivered, which is necessary to place 1 m³ of material, expressed in tonnes to the nearest 1 %

[ENV 1402-1:1994]

140**rendement volumique, m**

masse de **réfractaire non façonné** (136), à l'état de réception, qui est nécessaire pour mettre en place 1 m³ de matériau, exprimée en tonnes et arrondie au pourcentage le plus proche

[ENV 1402-1:1994]

ISO 836:2001(E/F)

Bibliography

- [1] ISO 565:1990, *Test sieves — Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet — Nominal sizes of openings.*
- [2] ISO 2478:1987, *Dense shaped refractory products — Determination of permanent change in dimensions on heating.*
- [3] ISO 5014:1997, *Dense and insulating shaped refractory products — Determination of modulus of rupture at ambient temperature.*
- [4] ISO 5016:1997, *Shaped insulating refractory products — Determination of bulk density and true porosity.*
- [5] ISO 5017:1998, *Dense shaped refractory products — Determination of bulk density, apparent porosity and true porosity.*
- [6] ISO 5018:1983, *Refractory materials — Determination of true density.*
- [7] ISO 8840:1987, *Refractory materials — Determination of bulk density of granular materials (grain density).*
- [8] ISO 8894-1:1987, *Refractory materials — Determination of thermal conductivity — Part 1: Hot-wire method (cross-array).*
- [9] ISO 10059-1:1992, *Dense, shaped refractory products — Determination of cold compressive strength — Part 1: Referee test without packing.*
- [10] ISO 10060:1993, *Dense, shaped refractory products — Test methods for products containing carbon.*
- [11] ISO 10081-1:—¹⁾, *Classification of dense shaped refractory products — Part 1: Alumina-silica.*

1) To be published. (Revision of ISO 10081-1:1991)

Bibliographie

- [1] ISO 565:1990, *Tamis de contrôle — Tissus métalliques, tôles métalliques perforées et feuilles électroformées — Dimensions nominales des ouvertures.*
- [2] ISO 2478:1987, *Produits réfractaires façonnés denses — Détermination de la variation permanente de dimensions sous l'action de la chaleur.*
- [3] ISO 5014:1997, *Produits réfractaires façonnés denses et isolants — Détermination du module de rupture par flexion à température ambiante.*
- [4] ISO 5016:1997, *Produits réfractaires isolants façonnés — Détermination de la masse volumique apparente et de la porosité réelle.*
- [5] ISO 5017:1998, *Produits réfractaires façonnés denses — Détermination de la masse volumique apparente, de la porosité ouverte et de la porosité totale.*
- [6] ISO 5018:1983, *Produits réfractaires — Détermination de la masse volumique absolue.*
- [7] ISO 8840:1987, *Matériaux réfractaires — Détermination de la masse volumique apparente des matériaux en grains (masse volumique des grains).*
- [8] ISO 8894-1:1987, *Matériaux réfractaires — Détermination de la conductivité thermique — Partie 1: Méthode du fil chaud (croisillon).*
- [9] ISO 10059-1:1992, *Produits réfractaires façonnés denses — Détermination de la résistance à la compression à température ambiante — Partie 1: Méthode d'essai de référence sans intercalaire.*
- [10] ISO 10060:1993, *Produits réfractaires façonnés denses — Méthodes d'essai pour les produits contenant du carbone.*
- [11] ISO 10081-1:—¹⁾, *Classification des produits réfractaires façonnés denses — Partie 1: Alumine-silice.*

1) À publier. (Révision de l'ISO 10081-1:1991)

- [12] ISO 10081-2:^{—2)}, *Classification of dense shaped refractory products — Part 2: Basic products containing less than 7 % residual carbon.*
- [13] ISO 10241:1992, *International terminology standards — Preparation and layout.*
- [14] ISO 10635:1999, *Refractory products — Methods of test for ceramic fibre products.*
- [15] ISO 12676:^{—2)}, *Refractory products — Determination of resistance to carbon monoxide.*
- [16] ISO 12678-2:1996, *Refractory products — Measurement of dimensions and external defects of refractory bricks — Part 2: Corner and edge defects and other surface imperfections.*
- [17] EN 993-1:1995, *Methods of test for dense shaped refractory products — Part 1: Determination of bulk density, apparent porosity and true porosity.*
- [18] EN 993-4:1995, *Methods of test for dense shaped refractory products — Part 4: Determination of permeability to gases.*
- [19] EN 993-8:1997, *Methods of test for dense shaped refractory products — Part 8: Determination of refractoriness-under-load.*
- [20] EN 993-9:1997, *Methods of test for dense shaped refractory products — Part 9: Determination of creep in compression.*
- [21] EN 993-11:^{—2)}, *Methods of test for dense shaped refractory products — Part 11: Determination of resistance to thermal shock (ENV).*
- [22] EN 993-12:1997, *Methods of test for dense shaped refractory products — Part 12: Determination of pyrometric cone equivalent (refractoriness).*
- [12] ISO 10081-2:^{—2)}, *Classification des produits réfractaires façonnés denses — Partie 2: Produits basiques contenant moins de 7 % de carbone résiduel.*
- [13] ISO 10241:1992, *Normes terminologiques internationales — Élaboration et présentation.*
- [14] ISO 10635:1999, *Produits réfractaires — Méthodes d'essai des produits à base de fibres céramiques.*
- [15] ISO 12676:^{—2)}, *Produits réfractaires — Détermination de la résistance au monoxyde de carbone.*
- [16] ISO 12678-2:1996, *Produits réfractaires — Mesurage des dimensions et des défauts externes des briques réfractaires — Partie 2: Défauts d'angle et d'arête et autres imperfections de surface.*
- [17] EN 993-1:1995, *Méthodes d'essai pour produits réfractaires façonnés denses — Partie 1: Détermination de la masse volumique apparente, de la porosité ouverte et de la porosité totale.*
- [18] EN 993-4:1995, *Méthodes d'essai pour produits réfractaires façonnés denses — Partie 4: Détermination de la perméabilité aux gaz.*
- [19] EN 993-8:1997, *Méthodes d'essai pour produits réfractaires façonnés denses — Partie 8: Détermination de l'affaissement sous charge.*
- [20] EN 993-9:1997, *Méthodes d'essai pour produits réfractaires façonnés denses — Partie 9: Détermination du fluage à la compression.*
- [21] EN 993-11:^{—2)}, *Méthodes d'essai pour produits réfractaires façonnés denses — Partie 11: Détermination de la résistance au choc thermique.*
- [22] EN 993-12:1997, *Méthodes d'essai pour produits réfractaires façonnés denses — Partie 12: Détermination de la résistance pyroscopique (réfraction).*

2) To be published.

2) À publier.

- [23] EN 993-13:1995, *Methods of test for dense shaped refractory products — Part 13: Specification for pyrometric reference cones for laboratory use.*
- [24] EN 1094-1:1997, *Insulating refractory products: — Part 1: Terminology for ceramic fibre products.*
- [25] ENV 1402-1:1994, *Unshaped refractory products — Part 1: Introduction and definitions.*
- [26] ENV 1402-7:1998, *Unshaped refractory products — Part 7: Tests on pre-formed shapes.*
- [27] ASTM C71-00, *Standard Terminology Relating to Refractories.*
- [28] BS 1902-3.14:1996, *Methods of testing of refractory materials. General and textural properties. Determination of hydration tendency.*
- [29] BS 3446-1:1990, *British standard glossary of terms associated with refractory materials. General and manufacturing.*
- [30] BS 3446-2:1990, *British standard glossary of terms associated with refractory materials. Applications in the coke, glass, cement and other non-metallurgical industries.*
- [31] BS 3446-3:1990, *British standard glossary of terms associated with refractory materials. Applications in the metallurgical industries.*
- [32] DODD and MURFIN, *Dictionary of Ceramics*, 3rd edition 1994.
- [33] PRE Glossary:1999, *Equivalent refractory terms in English, French, German, Italian and Spanish — Fédération Européenne des Fabricants de Produits Réfractaires*, Brussels.
- [23] EN 993-13:1995, *Méthodes d'essai pour produits réfractaires façonnés denses — Partie 13: Spécification pour cônes pyroscopiques de référence pour emploi en laboratoire.*
- [24] EN 1094-1:1997, *Produits réfractaires isolants — Partie 1: Terminologie des produits de fibres céramiques.*
- [25] ENV 1402-1:1994, *Produits réfractaires non-façonnés — Partie 1: Introduction et définitions.*
- [26] ENV 1402-7:1998, *Produits réfractaires non-façonnés — Partie 7: Essais sur pièces préformées.*
- [27] ASTM C71-00, *Standard Terminology Relating to Refractories.*
- [28] BS 1902-3.14:1996, *Methods of testing of refractory materials. General and textural properties. Determination of hydration tendency.*
- [29] BS 3446-1:1990, *British standard glossary of terms associated with refractory materials. General and manufacturing.*
- [30] BS 3446-2:1990, *British standard glossary of terms associated with refractory materials. Applications in the coke, glass, cement and other non-metallurgical industries.*
- [31] BS 3446-3:1990, *British standard glossary of terms associated with refractory materials. Applications in the metallurgical industries.*
- [32] DODD et MURFIN, *Dictionnaire des Céramiques*, 3^{ème} édition 1994.
- [33] Glossaire PRE:1999, *Équivalence des termes réfractaires en Anglais, Français, Allemand et Espagnol — Fédération Européenne des Fabricants de Produits Réfractaires*, Bruxelles.

Alphabetical index

A

- abrasion** 001
- acid refractory** 002
- aggregate** 003
- air-setting mortar** 004
- air-setting jointing material** 004
- alkali resistance** 005
- alumino-silicate** 006
- anti-oxidant** 007
- apparent porosity** 008

B

- basic refractory** 009
- binder** 010
- bloating** 011
- block** 012
- bond** 013
- brick** 014
- bulk ceramic fibre** 015
- bulk density** 016
- bulk density (of a granular material)** 017
- bulk refractory ceramic fibre (USA)** 015
- bulk volume** 018

C

- calcination** 019
- carbon monoxide disintegration** 020
- carbon monoxide resistance** 021
- carbonization** 022
- castable** 109
- castable ceramic fibre** 023
- castable refractory ceramic fibre (USA)** 023
- casting** 024
- ceramic bond** 025
- ceramic fibre** 026
- ceramic fibre blanket** 027
- ceramic fibre board** 028
- ceramic fibre felt** 029
- ceramic fibre mat** 030
- ceramic fibre module** 031
- ceramic fibre paper** 032
- ceramic fibre rope** 033
- ceramic fibre tape** 034
- ceramic fibre textile** 034
- ceramic fibre yarn** 035
- chemical bond** 036
- chromite** 037
- chromite magnesia refractory** 038
- chromite magnesite refractory** 038
- chromite refractory** 038

- closed pores** 039
- closed porosity** 040
- coating** 041
- cold compressive strength** 042
- cold crushing strength** 042
- cone** 103
- corner defect** 043
- corrosion** 044
- crater** 045
- crazing** 124
- creep** 046
- creep in compression** 046

D

- dead-burned** 047
- deflocculant** 048
- deflocculated castable** 049
- deflocculating agent** 048
- dense refractory** 050
- dense-shaped refractory product** 050
- doloma** 051
- doloma refractory** 052
- dry mix** 053
- dry vibratable refractory (USA)** 053
- dry strength** 054

E

- edge defect** 055
- erosion** 056
- F**
- fin** 057
- fines** 058
- firebrick** 059
- fireclay refractory** 059
- firing** 060
- flint clay** 061
- forsterite** 062
- forsterite refractory** 063
- fused grain refractory** 064

G

- grain** 003
- grain bulk density** 017
- granulometric class** 065
- green strength** 066
- gunning** 067
- gunning material** 068

H

- hairline crack** 069
- heat setting jointing material** 070
- heat setting mortar** 070
- high alumina refractory** 071
- hydration tendency** 072
- hydraulic bond** 073

I

- indentation** 101
- injection mix** 074
- insulating refractory** 075

J

- jointing material** 076

L

- LCC** 079
- lime refractory** 077
- low alumina fireclay refractory** 078
- low cement castable** 079

M

- magnesia** 080
- magnesia carbon refractory** 081
- magnesia chromite refractory** 082
- magnesia doloma refractory** 083
- magnesia refractory** 084
- magnesia spinel refractory** 085
- MCC** 086
- medium cement castable** 086
- modulus of rupture** 087
- mouldable ceramic fibre** 088
- mouldable refractory** 098
- mouldable refractory ceramic fibre (USA)** 088

N

- NCC** 090
- neutral refractory** 089
- no cement castable** 090

<p>O</p> <p>open crack 091 open pores 092 organic bond 093</p> <p>P</p> <p>parting strength 127 PCE 102 permeability 094 permanent change in dimensions on heating 095 permanent linear change 095 pitch bonding 096 PLC 095 pitch impregnation 097 plastic refractory 098 pre-formed shape 099 pre-formed shape (rigid) 100 protrusion 101 pyrometric cone equivalent 102 pyrometric reference cone 103</p> <p>R</p> <p>ramming 104 ramming mix 105 ram mix 105 reference temperature 106 refractory, noun 107 refractory, adj 108 refractory castable 109 refractory cement 004 refractory ceramic fibre (USA) 026 refractory ceramic fibre blanket (USA) 027 refractory ceramic fibre board (USA) 028 refractory ceramic fibre felt (USA) 029 refractory ceramic fibre mat (USA) 030</p>	<p>refractory ceramic fibre module (USA) 031 refractory ceramic fibre paper (USA) 032 refractory ceramic fibre rope (USA) 033 refractory ceramic fibre tape (USA) 034 refractory ceramic fibre textile (USA) 034 refractory ceramic fibre yarn (USA) 035 refractory material 107 refractory mortar 070 refractory product 107 refractoriness 110 refractoriness-under-load 111 regular castable 112 resilience 113 resin bonding 114 R-U-L 111</p> <p>S</p> <p>segregation 115 shaped insulating refractory 116 shot content 117 silica refractory 118 siliceous refractory 119 sintering 120 slag 121 spalling 122 spinel 123 surface crazing 124</p> <p>T</p> <p>tap-hole mix 125 tap-hole plastic (USA) 125 tar bonding 096 temperature of collapse 106 tempering 126 tensile strength 127 texture 128 thermal conductivity 129 thermal diffusivity 130 thermal shock resistance 131 true density 132 true porosity 133 true volume 134</p> <p>U</p> <p>ULCC 135 ultra-low cement castable 135 unshaped refractory 136</p> <p>V</p> <p>vibration 137 vibro-compaction 137</p> <p>W</p> <p>warpage 138 workability 139</p> <p>Y</p> <p>yield by volume 140</p>
--	--

Index alphabétique

A

- abrasion 001
- agent de défloculation 048
- ailette 057
- alumino-silicate 006
- anti-oxydant 007
- argile flint 061
- aspérité 101

B

- béton à base de fibres
 - céramiques 023
- béton à base de fibres céramiques
 - réfractaires (USA) 023
- béton défloculé 049
- béton réfractaire 109
- béton réfractaire à faible teneur en ciment 079
- béton réfractaire à teneur moyenne en ciment 086
- béton réfractaire à très faible teneur en ciment 135
- béton réfractaire
 - conventionnel 112
- béton réfractaire sans ciment 090
- bloc 012
- brique 014
- brique d'argile réfractaire 059

C

- calcination 019
- chromite 037
- ciment faisant prise à chaud 070
- ciment réfractaire 004
- classe granulométrique 065
- cokéfaction 022
- compactage par vibration 137
- conductivité thermique 129
- cône 103
- cône pyroscopique de référence 103
- cordage de fibres céramiques 033
- cordage de fibres céramiques réfractaires (USA) 033
- corrosion 044
- coulage 024
- cratère 045
- creux 101
- cuisson 060
- cuit à mort 047

D

- damage 104
- défaut d'angle 043
- défaut d'arête 055
- défloculant 048
- désagrégation par l'oxyde de carbone 020
- diffusivité thermique 130
- dolomie 051

E

- écaillage 122
- enduit 041
- érosion 056
-
- fêlure 091
- feutre de fibres céramiques 029
- feutre de fibres céramiques réfractaires (USA) 029
- fibre céramique 026
- fibre céramique en vrac 015
- fibre céramique réfractaire (USA) 026
- fibre céramique réfractaire en vrac (USA) 015
- fil de fibres céramiques 035
- fil de fibres céramiques réfractaires (USA) 035
- fines 058
- fissure (ligne très fine) 069
- fluage 046
- fluage en compression 046
- forstérite 062
- frittage 120

G

- gauchissement 138
- gonflement 011
- grain 003
- granulat 003
- grunitage 067

I

- imprégnation de brai 097

L

- laitier 121
- LCC 079
- liaison 013
- liaison à la résine 114
- liaison au brai 096
- liaison au goudron 096
- liaison céramique 025
- liaison chimique 036
- liaison hydraulique 073
- liaison organique 093
- liant 010

M

- magnésie 080
- masse de bouchage 125
- masse plastique à base de fibres céramiques 088
- masse plastique à base de fibres céramiques réfractaires (USA) 088
- masse volumique absolue 132
- masse volumique apparente 016
- masse volumique apparente (d'un matériau en grains) 017
- masse volumique apparente des grains 017
- matelas de fibres céramiques 030
- matelas de fibres céramiques réfractaires (USA) 030
- matériau de jointolement 076
- matériau de jointolement faisant prise à l'air 004
- matériau réfractaire 107
- mélange grunitable 068
- mélange pour injection 074
- mélange projetable 068
- mélange réfractaire plastique 098
- mélange sec 053
- module de fibres céramiques 031
- module de fibres céramiques réfractaires (USA) 031
- module de rupture 087
- mortier faisant prise à l'air 004
- mortier réfractaire 070

N

- NCC 090
- nappe de fibres céramiques 027
- nappe de fibres céramiques réfractaires (USA) 027

O

ouvrabilité 139

P

panneau de fibres céramiques 028
 panneau de fibres céramiques réfractaires (USA) 028
 papier de fibres céramiques 032
 papier de fibres céramiques réfractaires (USA) 032
 perméabilité 094
 pièce préformée 099
 pièce préformée rigide 100
 pisé 105
 pores fermés 039
 pores ouverts 092
 porosité fermée 040
 porosité ouverte 008
 porosité totale 133
 produit de jointolement faisant prise à chaud 070
 produit réfractaire 107
 produit réfractaire façonné dense 050
 projection 067
 PVD 095

R

réfractaire (adj) 108
 réfractaire (n) 107
 réfractaire à grains fondus 064
 réfractaire à haute teneur en alumine 071
 réfractaire acide 002
 réfractaire argileux 059
 réfractaire argileux à faible teneur en alumine 078
 réfractaire basique 009
 réfractaire de chaux 077
 réfractaire de chromite 038
 réfractaire de dolomie 052
 réfractaire de forstérite 063
 réfractaire de magnésie 084
 réfractaire de magnésie-carbone 081
 réfractaire de magnésie-chromite 038
 réfractaire de magnésie-chromite 082
 réfractaire de magnésie-dolomie 083
 réfractaire de magnésie-spinelle 085
 réfractaire de silice 118
 réfractaire dense 050
 réfractaire isolant 075
 réfractaire isolant façonné 116
 réfractaire neutre 089
 réfractaire non façonné 136

réfractaire siliceux 119
 réfractaire vibrable à sec (USA) 053
 réfractarité 110
 rendement volumique 140
 résilience 113
 résistance à l'affaissement sous charge 111
 résistance à l'écrasement à froid 042
 résistance à l'état cru 066
 résistance à la compression à froid 042
 résistance à la déchirure 127
 résistance à la traction 127
 résistance à l'oxyde de carbone 021
 résistance à sec 054
 résistance au choc thermique 131
 résistance aux alcalins 005
 résistance en vert 066
 résistance pyroscopique 102
 ruban en fibres céramiques 034
 ruban en fibres céramiques réfractaires (USA) 034
 R-U-L 111

S

scorie 121
 ségrégation 115
 spinelle 123

T

tempérage 126
 température d'affaissement 106
 température de référence 106
 tendance à l'hydratation 072
 teneur en infibrés 117
 textile en fibres céramiques 034
 textile en fibres céramiques réfractaires 034
 texture 128
 tressaillure 124
 tressaillure de surface 124

V

variation permanente de dimensions sous l'action de la chaleur 095
 variation linéaire permanente 095
 vibration 137
 volume apparent 018
 volume total 134

ICS 01.040.81: 81.080

Price based on 30 pages/Prix basé sur 30 pages

© ISO 2001 – All rights reserved/Tous droits réservés