



**INTERNATIONAL STANDARD ISO 18696:2006**  
**TECHNICAL CORRIGENDUM 1**

Published 2009-10-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

**Textiles — Determination of resistance to water absorption —  
Tumble-jar absorption test**

**TECHNICAL CORRIGENDUM 1**

*Textiles — Détermination de la résistance à l'absorption d'eau — Essai d'absorption à l'aide d'un pot culbuteur*  
*RECTIFICATIF TECHNIQUE 1*

Technical Corrigendum 1 to ISO 18696:2006 was prepared by Technical Committee ISO/TC 38, *Textiles*, Subcommittee SC 2, *Cleansing, finishing and water resistance tests*.

---

*Page 2, 6.4*

Delete the existing text, and insert:

**White textile blotting paper**, of thickness approximately  $(0,71 \pm 0,1)$  mm, a surface density (often known in the industry as “weight”) of  $(370 \pm 18,5)$  g/m<sup>2</sup> and with an absorbent capacity of  $(220 \pm 30)$  %.<sup>2)</sup>